

Flexibilis, szürke, nagy kötőerejű, hosszú nyitott idejű fagyálló ragasztó gres- és kerámialapok fektetéséhez. (C2TE)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Cementkötésű poralakú ragasztó, mely vízben elkeverve az építőiparban használatos valamennyi aljzatra jól tapadó, fagyálló, vékonyágyazású ragasztóhabarcsot ad. Független felületen sem folyik meg. Jól simítható, zsugorodásmentesen szárad, rendkívül szilárd, nagymértékben állékony. Az EN 12004 szerint C2TE osztályú, nagyteljesítményű, cementkötésű, állékony, hosszú nyitott idejű ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Max. 40x40 cm-es gres- és égetett kerámia burkolólapok beltéri ragasztása bármilyen szabványos fűtött vagy fűtetlen padló- és falfelületen, illetve maximum 30x30-as gres- és égetett kerámia burkolólapok ragasztása meglévő burkolaton, illetve sötét lapok kivételével teraszokon..

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzat előkészítése: Az aljzat legyen tapadásgátló anyagoktól, repedésektől és laza részekről mentes, sima, tiszta, száraz és szilárd. A gipsz és anhidrit aljzatokat megfelelő rendszeralapozókkal le kell alapozni (pl. a Mapei megfelelő aljzatra kifejlesztett alapozóival).

A keverék elkészítése: Öntsön egy zsák (25 kg) ADESITAL FLEXRAGASZTÓT 7,5-8 liter hideg, tiszta vizet tartalmazó keverőedénybe és egy fűrőgépből fogott keverőszárral kis fordulaton keverje egynemű, csomómentes masszává. Pihentesse 5 percig, majd rövid ideig ismét keverje át. Ekkor a ragasztó felhasználásra kész és kb. 8 órán keresztül marad bedolgozható.

A keverék felhordása: Fogazott simítóval hordjon fel a felületre annyi ADESITAL FLEXRAGASZTÓT, amennyi a burkolólapok hátoldalának megfelelő fedettséghez (min. 65-70%, teraszon, fűtött padlón 100%) elegendő.

KISZERELÉS

25 kg-os papírzsák

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

MŰSZAKI ADATOK +23° C-on 50% relatív páratartalomnál

Állag	por
Szín	szürke
Eltartható	12 hónapig száraz helyen, eredeti csomagolásban
Gyúlékony	nem
Keverési arány	7,5-8 l víz 25 kg ADESITAL FLEXRAGASZTÓHOZ
Bedolgozási idő	>8 óra
A keverék sűrűsége	1550 kg/m ³
Keverék pH-ja	kb. 13
Bedolgozási hőmérséklet	+ 5 és + 35 °C között
Nyitott idő	kb. 30 perc
Utánigazítási idő	min. 10 perc
Járható	24 óra után
Fugázható falon	4-8 óra
Fugázható padlón	24 óra után
Végzilárdság	14 nap után

VÉGSŐ TULAJDONSÁGOK

Alakítható	nem
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/nm ²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/nm ²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/nm ²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 1,0 N/nm ²