

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG

Parkett im Feuchtraum mit Firma WEITZER PARKETT

UNTERGRUNDVORBEREITUNG gemäß den gültigen Normen und den Regeln des Fachs.
Bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3 lt. ÖNORM B3407.

Untergrund*	Zementestrich mit Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²	Calciumsulfatestrich mit Oberflächenzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm ²	Bestehende keramische Fliesen
Grundierung, wenn erforderlich	Primer MF EC Plus	Primer MF EC Plus	Auf festen Verbund mit dem Untergrund prüfen, reinigen und anschleifen.
Abdichtung	Mapegum EPX + Mapeband Easy (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)	Mapegum EPX + Mapeband Easy (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)	Mapegum EPX + Mapeband Easy (Dichtbänder- Ecken- und Manschetten)
Quarzsand	Quarzo 0,7 – 1,2 im Überschuss	Quarzo 0,7 – 1,2 im Überschuss	Quarzo 0,7 – 1,2 im Überschuss

PARKETTVERLEGUNG

Für die optimale Wahl von Parkett im Feuchtraum wenden Sie sich bitte an Ihren Weitzer Parkett Fachberater und beachten Sie das dazugehörige Weitzer Parkett in Feuchträumen Merkblatt.

2-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
WP Performance Diele WP 4140 WP 4100 WP 475 WP 450 WP Strip 45	ULTRABOND ECO S958 ULTRABOND ECO S968	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m ²

3-Schicht Parkettböden	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Imperial Diele WP Langdiele WP Charisma Einblatt WP Charisma 2-Stab WP Charisma 3-Stab WP Comfort Diele WP Quadra 1800 iDesign Sonderedition	ULTRABOND ECO S958 ULTRABOND ECO S968	TKB B11/B15	1000 – 1200 g/m ²

*Bei abweichenden Untergründen bzw. einer objektbezogenen Aufbauempfehlung wenden Sie sich bitte an die MAPEI Anwendungstechnik.