

η ολοκληρωμένη σειρά σφραγιστικών της Mapei

Ultrabond MS Rapid Ultrabond Super Grip

**ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**

Προτεινόμενη διαδικασία εφαρμογής


1



Προετοιμασία υποστρώματος

Απομακρύνετε όλα τα χαλαρά κομμάτια από τα υλικά που θα συγκολληθούν. Καθαρίστε τις μεταλλικές ή τις μη απορροφητικές επιφάνειες με ένα καθαρό πανί εμποτισμένο με ακετόνη. Τέλος, αgridίψτε την επιφάνεια των πλαστικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως βοηθήσει η επάλειψη ασταριού. Επικοινωνήστε, προηγουμένως, με τη Mapei για εξειδικευμένες συμβουλές.


2



Προετοιμασία προϊόντος

Κόψτε το άκρο της φύσιγγας, βιδώστε το ακροφύσιο εξόλκευσης στη φύσιγγα, κόψτε το ακροφύσιο στην απαιτούμενη διάμετρο (για την **Ultrabond MS Rapid** χρησιμοποιήστε το ειδικό, κομμένο εκ των προτέρων, ακροφύσιο) και τοποθετήστε τη φύσιγγα σε πιστόλι σιλικόνης.

3



Συγκόλληση

Εφαρμόστε μία συνεχή ρίγα κόλλας στο υπόστρωμα, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό και συμπαγές. Το αστάρι, που τυχόν έχει εφαρμοστεί, πρέπει να είναι στεγνό. Για βαριά αντικείμενα ή για συγκολλήσεις σε μεγάλες επιφάνειες εφαρμόστε 2 ή περισσότερες παράλληλες ρίγες ανά 10-15 cm. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η **Ultrabond MS Rapid**, μπορείτε να διαβρέξετε την επιφάνεια ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία σκλήρυνσης. Ενώστε αμέσως τα δύο αντικείμενα και πιέστε τα σταθερά για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Για βαριά αντικείμενα και επιφάνειες που υπόκεινται σε δονήσεις χρησιμοποιήστε προσωρινούς σφικτήρες και/ή στηρίγματα για τη συγκράτηση των αντικειμένων.



C.P. MK 691793 (GR) 05/13

ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Θέση Δημοσιές Ριγανάς
Τ.Θ. 19243 - 34100 Χαλκίδα
Τηλ: +30 22620 71906
Fax: +30 22620 71907
www.mapei.gr
mapeihellas@mapei.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



www.mapei.com
ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ - ΕΙΣΑΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ultrabond MS Rapid

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Ultrabond Super Grip

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



Εφαρμογές

Ελαστικές συγκολλήσεις ελαφριών και βαριών κατασκευαστικών στοιχείων, σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υλικά. Για τις οικοδομές και τις κατασκευές εν γένει.

Συγκόλληση του **Idrostop Soft**, υδρόφιλου διογκούμενου τεμαχίου.

Συγκόλληση διακοσμητικών στοιχείων όπως:

- πατήματα σε κατώφλια, κουπαστές μπαλκονιών και σοβατεπί
- μονωτικά πανέλα
- διακοσμητικά τελειώματα και τεμάχια



Πλεονεκτήματα

Άμεση συγκόλληση, εξαιρετικά ταχεία σκλήρυνση: δεν απαιτείται χρόνος αναμονής

Μεγάλη αρχική συγκράτηση: τα συγκολλημένα αντικείμενα δεν ολισθαίνουν

Ισχυρή τελική συγκόλληση: ασφαλή αποτελέσματα
Εύκολη εξόλκευση, μη δημιουργία ινών: γρήγορη, καθαρή εργασία
Πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υλικά κατασκευής*, συμπεριλαμβανομένων των νωπών επιφανειών: πολλαπλών χρήσεων

Επιπλέον, συγκολλά μη πορώδη υλικά (π.χ. γυαλί και μέταλλο)

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση: πολλαπλών χρήσεων
Βάφεται

Ελαστική: αντισταθμίζει παραμορφώσεις διαφορετικών υλικών
Πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής VOC: φιλικό προς το περιβάλλον

*για πλαστικά υλικά επικοινωνήστε με τη Mapei

Θερμοκρασία εφαρμογής: **+5/+35°C**

Θερμοκρασία χρήσης: **-40/+90°C**

Χρόνος μικροδιορθώσεων: **5-6 λεπτά**

Τελική σκλήρυνση: **24 ώρες**

Αρχική εφελκυστική αντοχή: **25 N**

Σκληρότητα κατά Shore A: **85**

Χρώμα: **Λευκό**

Συσκευασία: **φύσιγγα 300 ml**

Αποθήκευση: **+10/+25°C** σε ξηρό μέρος



Εφαρμογές

Ελαστικές συγκολλήσεις ελαφριών και βαριών απορροφητικών κατασκευαστικών στοιχείων

Συγκόλληση διακοσμητικών στοιχείων όπως:

- ροζέτες οροφής από πολυστυρένιο και ειδικά τεμάχια
- πλαίσια, κανάλια καλωδίων και σοβατεπί
- μονωτικά πανέλα



Πλεονεκτήματα

Μεγάλη αρχική συγκράτηση: τα συγκολλημένα αντικείμενα δεν ολισθαίνουν

Ισχυρή τελική συγκόλληση: ασφαλή αποτελέσματα

Εύκολη εξόλκευση, μη δημιουργία ινών: γρήγορη, καθαρή εργασία

Πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υλικά κατασκευής:
πολλαπλών χρήσεων

Μόνο η μία από τις δύο επιφάνειες πρέπει να είναι απορροφητική
Βάφεται

Ελαστική: αντισταθμίζει παραμορφώσεις διαφορετικών υλικών

Πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής VOC: φιλικό προς το περιβάλλον



Θερμοκρασία εφαρμογής: **+10/+35°C**

Θερμοκρασία χρήσης: **-20/+70°C**

Χρόνος μικροδιορθώσεων: **10-15 λεπτά**

Αρχική εφελκυστική αντοχή: **17 N**


Τελική σκλήρυνση: **24-48 ώρες**

Χρώμα: **Λευκό**

Συσκευασία: **φύσιγγα 310 ml**


Αποθήκευση: **+10/+25°C** σε ξηρό μέρος

Ultrabond MS Rapid




συγκόλληση λεπτών επιφανειών ή βαριών αντικειμένων


Ultrabond Super Grip




συγκόλληση κατασκευαστικών τεμαχίων




άμεση συγκόλληση, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση



συγκόλληση διακοσμητικών στοιχείων και ειδικών τεμαχίων



συγκόλληση υδρόφιλων διογκούμενων τεμαχίων σε αρμούς σκυροδέτησης



συγκόλληση σοβατεπί