

Mape-Asphalt Repair 0/8

**ASFALTO REATTIVO MONOCOMPONENTE
PRONTO ALL'USO, DA APPLICARE A FREDDO,
PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI**



La riparazione **dell'asfalto...**
ha fatto strada.



Mape-Asphalt Repair 0/8

- Ripara definitivamente le buche.
- Pronto all'uso ed esente da solventi.
- Indurisce rapidamente.
- Transitabile immediatamente.
- Caratteristiche simili ad un asfalto tradizionale posato a caldo.
- Applicabile anche nei mesi invernali.

Impieghi

- Riparazione di buche in strade, autostrade e pavimentazioni industriali in asfalto, senza interruzione del traffico.
- Riparazione di marciapiedi e parcheggi.
- Ripristino dei piazzali di carico/scarico.
- Realizzazione di piccole rampe di accesso per marciapiedi, garage e accessi privati.

Vantaggi

- Fortemente reattivo, indurisce con l'umidità dell'aria e a seguito del contatto con acqua.
- Applicabile in uno spessore compreso tra 20 e 70 mm in un solo strato. Per il riempimento di cavità di spessore maggiore è possibile realizzare più strati di prodotto sovrapposti, avendo cura di bagnare e compattare ogni singolo strato.
- Il passaggio di traffico medio-leggero migliora la compattazione senza danneggiarlo.
- Dopo l'indurimento non subisce alcun rammollimento anche a temperature elevate.
- Resiste a carichi di elevata intensità a patto di avere un adeguato sottofondo.
- Resiste al gelo e alla pioggia garantendo un risultato duraturo e stabile nel tempo del tutto simile ad un asfalto tradizionale posato a caldo.

Dati tecnici

Granulometria:	0-8 mm
Temperatura di rammollimento allo stato indurito:	70-75 °C
Temperatura di applicazione permessa:	da 0 °C a +35 °C
Spessore di applicazione:	da 20 a 70 mm
Transitabilità:	immediata
Marshall test (dopo 24 h in acqua a + 60 °C)	
- stabilità:	≥ 4 kN
- scorrimento:	2-5 mm
Confezioni:	fustino da 25 kg
Consumo:	ca. 23 kg/m ² per cm di spessore (circa 11 l di volume per fustino)





1. Buca stradale pronta per essere riparata



*2. Applicazione e stesura di **Mape-Asphalt Repair 0/8***



3. Bagnatura della superficie di **Mape-Asphalt Repair 0/8**



4. Compattazione manuale o meccanica di **Mape-Asphalt Repair 0/8**

-  **PRODOTTI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI**
-  **PRODOTTI PER RESILIENTI E TESSILI**
-  **PRODOTTI PER PARQUET**
-  **PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE E IN RESINA**
-  **PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO**
-  **PRODOTTI PER EDILIZIA**
-  **ADDITIVI PER CALCESTRUZZO**
-  **PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE**
-  **PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA**
-  **PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMICO**
-  **PRODOTTI PER FINITURE MURALI**
-  **PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE**
-  **PRODOTTI PER COSTRUZIONI IN SOTTERRANEO**
-  **SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI**
-  **ADDITIVI DI MACINAZIONE PER CEMENTO**

SEDE**MAPEI SpA**

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: www.mapei.comE-mail: mapei@mapei.it

/mapeispa