

ULTRABOND ECO 575

Adesivo senza solventi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa per il fissaggio degli zoccolini



CAMPI DI APPLICAZIONE

Ultrabond Eco 575 si usa per fissare, all'interno, zoccolini e profili in PVC rigido, gomma, legno, moquette su tutti i supporti assorbenti tradizionalmente utilizzati per la realizzazione di pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrabond Eco 575 è un adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, che si presenta sotto forma di pasta di colore beige pronta all'uso.

Ultrabond Eco 575 è privo di solventi ed il contenuto di parti volatili (VOC) è praticamente nullo, pertanto non è assolutamente nocivo né per la salute dell'applicatore né per quella degli utenti degli ambienti dove viene applicato.

Ultrabond Eco 575 possiede elevate caratteristiche di adesione, non causa né macchie né alonature su zoccolini di colore chiaro ed allo stato indurito è resistente all'acqua.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare in ambienti esterni.
- Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Non applicare su residui di preesistenti adesivi o di pitture.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Ultrabond Eco 575 può essere utilizzato su tutti i materiali normalmente utilizzati in edilizia per la realizzazione e finitura di pareti e di tramezzi purché assorbenti, stagionati, planari, solidi, puliti, ed asciutti. Eventuali preesistenti pitture, parti asportabili, grassi, oli e quant'altro dovesse nuocere all'adesione debbono essere asportati.

Applicazione del prodotto

Ultrabond Eco 575 è pronto all'uso e pertanto non necessita di alcuna preparazione.

Per l'applicazione è necessario tagliare l'ugello della cartuccia ed estrarre il prodotto con una normale pistola.

Ultrabond Eco 575 può essere applicato sia sul rovescio dello zoccolino che direttamente sul supporto, nella quantità tale da permettere un buon trasferimento di adesivo sulle due parti da accoppiare.

Ultrabond Eco 575 si applica in uno o più cordoncini da 5 mm di diametro, a seconda dell'altezza dello zoccolino.

Posare in opera lo zoccolino entro il tempo aperto di **Ultrabond Eco 575** (ca. 25' a +23°C, 50% U.R.) premendolo contro il muro.

Zoccolini in rotoli devono essere srotolati qualche ora prima della posa al fine di diminuire ed eliminare le tensioni dovute all'imballo.

La posa su superfici curve può richiedere il temporaneo fissaggio con chiodino metallico.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi, delle mani e degli zoccolini da **Ultrabond Eco 575** può essere eseguita con acqua quando esso è ancora fresco.

Macchie di **Ultrabond Eco 575** indurito dalla superficie di zoccolini possono essere rimosse con alcool etilico.

CONSUMO

325 ml ogni 12 m lineari.

CONFEZIONI

Cartucce da 310 ml.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare **Ultrabond Eco 575** per 24 mesi in ambiente normale e nelle cartucce non aperte. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultrabond Eco 575 non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele.

Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	beige
Massa volumica (g/cm ³):	1,30
Viscosità Brookfield (mPa·s):	800.000
Residuo secco (%):	65

pH:	9
EMICODE:	EC1 - a bassissima emissione
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Tempo aperto:	25 minuti
Tempo di indurimento finale:	dopo 24 ore



Incollaggio di zoccolino in legno con Ultrabond Eco 575



Zoccolino in legno applicato con Ultrabond Eco 575

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano

☎ +39-02-376731

🌐 www.mapei.com

✉ mapei@mapei.it

285-4-2016-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

