



6

0.6 cm KERÁMIA BURKOLAT  
 MAPEI-ULTRACOLOR PLUS FUGÁZÓ  
 0.3 cm MAPEI-KERAFLEX SZÜRKE RAGASZTÓ  
 1 rtg. MAPEI-PRIMER 3296 ALAPOZÓ  
 YTONG FALAZAT

Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CGWA osztály, 6 mm fugazélesség.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CGWA osztály, 2-20 mm fugazélesség.
Keracolor GG	Igen	Igen	CGWA osztály, 4-15 mm fugazélesség.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CGWA osztály, 5-50 mm fugazélesség.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugazélesség.
KERÁMIA VAGY GRESLAP ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keraflex	60 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	40 cm lapméretig	10 mm egyeztetési réteggel, felülfelújítás, könnyűeltávolíthatóság. Helyesen alkalmazva nem szükséges a felületi kenés. Padlófűtéshez is alkalmas.
Keraflex Easy S1	120 cm lapméretig, főbőlt padló	90 cm lapméretig	erősen esztétikus lapokhoz
Keraflex Extra S1	120 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	90 cm lapméretig	erősen esztétikus lapokhoz
UltraLite S2	150 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	150 cm lapméretig	ragasztó vékony lapok
Elastorapid	150 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	150 cm lapméretig	üvegmozaik, természetes kőek, homlokzat
Elastorapid fehér	üvegmozaik ragasztása	üvegmozaik ragasztása	
Ultramastic III	120 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	Nem	C2TE osztályú, diszperziós ragasztó
Keralastic	150 cm lapméretig, főbőlt padló és oldalfal	150 cm lapméretig	fen felületek burkolása
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	műgyanta bázisú, diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	akril-diszperziós alapozó hidegburkolatokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	akrilgyanta bázisú, szilikátsókterületű, vízszigetelő alapozó
Primer MF	Igen	Nem	alkoholgyanta bázisú, felületaktív és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egykomponensű felületaktív és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz

KERÁMIA BURKOLAT YTONG FALAZATRA

