



12/1

1 cm MÁRVÁNY (V. GRÁNIT) LAPOK
 MAPEI-FLEXCOLOR FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-KERALASTIC RAGASZTÓ
 1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
 FA OLDALFAL

12/2

MAPEI-MAPESIL LM LÁBAZATI HÉZAGTÖMÍTÉS
 2 cm MÁRVÁNY (V. GRÁNIT) LAPOK
 MAPEI-ULTRACOLOR FUGÁZÓ
 0.3 cm MAPEI-KERABOND T FEHÉR+ISOLASTIC (25:4) RAGASZTÓ
 0.5 cm MAPEI-FIBERPLAN KIEGYENLÍTÉS
 1 rtg. MAPEI-ECO PRIM T ALAPOZÓ
 MEGLÉVŐ FAANYAGÚ PADLÓ

Fugázó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keracolor FF flex	Igen	Nem	CGWA osztály, 6 mm fugazélesség.
Ultracolor Plus	Igen	Igen	CGWA osztály, 2-20 mm fugazélesség.
Keracolor GG	Igen	Igen	CGWA osztály, 4-15 mm fugazélesség.
Keracolor Rustic	Igen	Igen	CGWA osztály, 5-50 mm fugazélesség.
Flexcolor	Igen	Nem	diszperziós fugázóhabarcs, 2-10 mm fugazélesség.
TERMÉSZETES KÖBÜRKOLAT ESETÉN			
Ragasztó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Keralex Maxi S1	120 cm lapméretig, főbőví padló és oldalfal	90 cm lapméretig	5-15 mm ágyazhatóságig. Kiálló a nedvességig nem érzékeny természetes kővetekhez. Természetes kővetől a fehér indokló lehet.
Elastrapid	120 cm lapméretig, főbőví padló és oldalfal	120 cm lapméretig	Gyémantok, természetes kővek, homlokzat
Keralastic	150 cm lapméretig, főbőví padló és oldalfal	150 cm lapméretig	Nedvességre érzékeny természetes kővetekhez.
Alapozó	Kritérium		Jellemző alkalmazás
	Beltér	Kültér	
Primer G	Igen	Nem	műgyanta bázisú, diszperziós alapozó hővezetőanyagokhoz
ECO Prim T	Igen	Nem	akril-diszperziós alapozó hővezetőanyagokhoz
ECO Prim Grip	Igen	Igen	akrilgyanta bázisú, szilika-homok tartalmú, vízszigetelő alapozó
Primer MF	Igen	Nem	kétkomponensű felületelőkezelő és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz
ECO Prim PU 1K	Igen	Nem	egykomponensű felületelőkezelő és párazáró alapozó hideg és melegburkolatokhoz

MÁRVÁNY VAGY GRÁNIT LAPBURKOLAT
 FA OLDALFALRA

