

# MAPECOAT TNS LINE

Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós festék beltéri és kültéri sportpályák jelfestéséhez



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri és kültéri többcélú sportpályák és játékmezők jelfestése.

### Néhány alkalmazási példa

Játékmezők vonalfestése tenispályákon, kosárlabda pályákon, kézilabda pályákon vagy kispályás futballpályákon.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapecoat TNS Line** kültéri felületekre is alkalmas festék, amely vizes diszperziós akrilgyanta és gondosan megválasztott töltőanyagok keveréke.

A termékhez használt kiváló minőségű pigmenteknek köszönhetően a **Mapecoat TNS Line**-nak kiváló a fedőképessége és rendkívül tartós.

A **Mapecoat TNS Line** kiváló kopásállóságú és az ezzel festett felületek rendkívül tartósak, még intenzív használat esetén is. A **Mapecoat TNS Line** kiválóan ellenáll a különböző típusú klimatikus hatásoknak, a szmog és a napsugárzás agresszív hatásának.

A **Mapecoat TNS Line** egyaránt felhordható régi, már festett felületre és új, festést igénylő felületre.

A **Mapecoat TNS Line** 20 féle standard színben kapható és kérésre más színekben is rendelkezésre áll.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hígítsa oldószerekkel.
- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hordja fel közvetlenül poros, málló vagy egyenetlen felületekre.
- A **Mapecoat TNS Line**-t ne hordja fel olajjal, zsírral szennyezett, illetve általában szennyezett felületre.
- A **Mapecoat TNS Line** -t ne hordja fel nehéz forgalomnak kitett felületre.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Beton aljzatok előkészítése

A **Mapecoat TNS Line**-t közvetlenül a száraz **Mapecoat TNS Finish**, **Mapecoat TNS Color** vagy a **Mapecoat TNS Urban** felületére hordja fel.

A **Mapecoat TNS Line** más fedőbevonatokra csak a meglévő réteg állapotának gondos vizsgálata és előzetes tesztelése után hordható fel az összeférhetőség és annak ellenőrzésére, hogy a régi bevonat és a **Mapecoat TNS Line** között létrejön-e a megfelelő tapadás.

### A termék elkészítése

Hígítsa a **Mapecoat TNS Line**-t körülbelül 10-15% vízzel.

Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje át. Amennyiben lehetséges, a keverést kis fordulatszámú keverővel végezze a buborékképződés elkerülésére.

### A termék felhordása

A **Mapecoat TNS Line**-t ecsettel, hengerrel vagy szórószalaggal hordja fel. A termék minél egyenletesebb elosztása és a jobb vonalképzés érdekében az ecsettel való felhordást javasoljuk.

A festési művelet során legalább 2 réteg **Mapecoat TNS Line**-t hordjon fel. Normál hőmérséklet és páratartalom esetén az egyes rétegek felhordása között 12-24 órát kell várni.

A frissen festett felületeket védje az esőtől. Ha a **Mapecoat TNS Line** teljes megszáradása előtt vízzel kerül érintkezésbe, akkor nem fog megfelelően kötni az alapfelülethez, és a végső felület nem lesz elfogadható.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ ÖVINTÉZKEDÉSEK

Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line**-t, amennyiben eső vagy szeles idő várható. Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line**-t vizes vagy nedves felületre, mivel ez a tapadást akadályozza.

Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line**-t, ha a hőmérséklet  $+10^{\circ}\text{C}$ -nál alacsonyabb vagy  $+35^{\circ}\text{C}$ -nál magasabb.

Ne hordja fel a **Mapecoat TNS Line**-t, ha a levegő relatív páratartalma 85% felett van.

## TISZTÍTÁS

A **Mapecoat TNS Line** felhordásához használt szerszámokat vízzel lehet letisztítani, amíg a termék friss.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> (két réteghez).

## KISZERELÉS

A **Mapecoat TNS Line** 5 kg-os műanyag vödörben kerül forgalomba.

## TÁROLÁS

Száraz helyen, hőforrásoktól távol,  $+5^{\circ}\text{C}$  és  $+30^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el. A terméket fagytól védje.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapecoat TNS Line** a jelenlegi szabványok, illetve a keverékek besorolására vonatkozó érvényes előírások szerint nem tekinthető veszélyes terméknek. Mindazonáltal javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.

A termék zárt helyiségben történő alkalmazásakor a területen megfelelő szellőzést kell biztosítani.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)
A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI
A TERMÉK LEÍRÁSA
Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós festék beltéri és kültéri sportpályák és játékmezők vonalfestésére
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Játékmezők vonalfestése tenispályákon, kosárlabda pályákon, kézilabda pályákon vagy kispályás futballpályákon
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK:

Megjelenés:	sűrű folyadék
Szárazanyag-tartalom (%):	kb. 65
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	kb. 1,40
A termék viszkozitása (mPa·s):	22.000 ± 1000
Nedves kopásállóság, DIN 53778 (ciklusszám):	> 10,000
Taber koptatási teszt, 7 nap után, +23°C-on - 50% rel. párat. CS17-es tárcsa, 1000 g, 500 fordulat utáni súlyvesztés (g):	< 0,3
Színváltozás 1000 óra Weather-Ometer behatás után (ASTM G 155 szerint, 1 ciklus) fehér: sárga:	$\Delta E < 0,5$ $\Delta E < 1,0$
Kapillaris vízfelszívási tényező, W24 [kg/(m <sup>2</sup> h0.5)] (EN 1062/3):	0,07
<b>ELŐKÉSZÍTÉS:</b>	
Hígítsa a <b>Mapecoat TNS Line</b> terméket kb. 10-15% vízzel. Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje át. Amennyiben lehetséges, a keveréshez kis fordulatszámú keverőt használjon, hogy elkerülje a buborékképződést	
<b>SZÁRADÁS:</b>	levegőn
Várakozási idő a következő réteg felhordása előtt:	normál hőmérséklet és páratartalom esetén 12-24 óra várakozás után

## FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

923-11-2016 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

