



MAPEI

Ultrabond Eco Tack

**Nagyon alacsony
illékony szervesanyag
(VOC) kibocsátású,
diszperziós ragasztó
tartós tapadással modul
szőnyegek rögzítéséhez**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Textil modul padlóburkolatok nem végleges ragasztása.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultrabond Eco Tack** bármely hátoldalú öntapadó modul szőnyegburkolatok helyben tartására és elcsúszásának megelőzésére használható az építőiparban általában használt bármely típusú aljzatra, meglévő burkolatra és álpadlóra.

Az **Ultrabond Eco Tack** alkalmas fűtött padlóra fektetésre is (a padló maximális hőmérséklete nem haladhatja meg az érvényes szabványokban megadott szintet). A fűtést a padlóburkolat fektetése előtt és után legalább 48 órára le kell kapcsolni. Ezt követően a fűtést be lehet kapcsolni és az üzemi hőmérsékletre fel lehet fűteni legfeljebb 5 fok/nap értékkel.

A túlzott hőmérséklet ingadozásnak kitett területeken és a nem teljesen méretstabil burkolatoknál ügyelni kell akadályozni, hogy a mozgások megnyissák a dilatációkat.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond Eco Tack** oldószermentes, vizes diszperziós akrilgyanta bázisú ragasztó. Krémszínű paszta, amely egyszerűen felhordható simítóval, hengerrel vagy ecsettel.

Megszáradása után az **Ultrabond Eco Tack** filmrétege ragadós marad, így az öntapadós modulszőnyeg burkolat a helyére ragasztható, majd könnyen eltávolítható és/vagy kicserélhető.

Az **Ultrabond Eco Tack** nem gyúlékony és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1). Nem veszélyes a termék

felhasználójára és a környezet végfelhasználójára sem. Minden különösebb elővigyázatosság nélkül tárolható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A padlóburkolatot a gyártója által javasolt hőmérsékleten fektesse (általában +15°C és +35°C között).
- Ne használja nedves vagy felszálló nedvességnek kitett aljzatokra.
- Ha a padlóburkolatot az **Ultrabond Eco Tack** teljes megszáradása előtt fekteti, a ragasztás végleges lesz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen tiszta, száraz, nedvszívó, sík, mechanikailag erős és portól, laza részekről, repedésektől, lakktól, viasztól, olajtól és egyéb más szennyeződéstől mentes, amely akadályozhatja a tapadást. Az aljzatot megfelelő párazáró rétegre kell elkészíteni és száraznak kell lennie a padlóburkolat fektetésekor.

A nedvességtartalom feleljen meg az érvényes szabványokban levő értékeknek, általános szabályként maximum 2,5-3% cementkötésű aljzatoknál és 0,5% gipsz vagy anhidrit aljzatoknál. A nedvességtartalom soha nem haladhatja meg a padlóburkolat gyártója által javasolt értékeket.

A könnyűbetonra vagy szigetelőrétegre fektetett úsztatott esztricheket és a közvetlenül a talajra fektetett esztricheket párazáró réteggel kell szigetelni. Az álpadlók felülete általában alkalmas az **Ultrabond Eco Tack** közvetlen használatára.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	világos krém
Sűrűség (g/cm ³):	1,05
pH:	7,5
Szárazanyag tartalom:	58
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	5000 (4-es rotor - 20 ford/perc)
EMICODE:	EC1 - nagyon alacsony kibocsátású
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)	
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+15°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő:	a padlóburkolat fektetése akkor kezdhető meg, ha a ragasztó áttetszővé válik
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
Görgősszék terheléssel szembeni ellenállás:	jó
Padlófűtés rendszerek:	alkalmas
Ellenállás nedvességnek:	jó
Ellenállás öregedésnek:	kitűnő

Az aljzat repedéseinek javításához, esztrichek szilárdításához, gyorszáradású esztrichek készítéséhez és a fektetési felület kiegyenlítéséhez javasoljuk, hogy nézze meg a MAPEI katalógus aljzatelőkészítés fejezetét vagy lépjen kapcsolatba a MAPEI műszaki ügyfélszolgálatával.

Akklimatizálás

A padlóburkolat fektetésének megkezdése előtt biztosítsa a burkolat, a ragasztó és az aljzat akklimatizálását a javasolt hőmérsékletre. A padlóburkolatról a csomagolást a fektetés előtt néhány órával a fektetés előtt el kell távolítani.

A ragasztó terítése

Hordja fel fogazott simítóval az **Ultrabond Eco Tack**-ot az aljzatra, ahová az öntapadó modulburkolatot fekteti.

Ha azt szeretné, hogy az aljzat tiszta maradjon, a ragasztót a burkolólapok hátoldalára hordja fel.

A ragasztó felhordása után várjon, amíg a nedvességtartalma teljesen elpárolog, mielőtt a burkolatot a helyére illeszti. A várakozási idő 30 perc és 12 óra között változik a környezeti hőmérséklettől, az aljzat típusától és a felhordott ragasztó mennyiségétől függően. Minden esetben fontos megvárni, amíg az **Ultrabond Eco Tack** fehér színe áttetszővé válik.

Padlóburkolat fektetése

Kövesse a padlóburkolat gyártójának utasításait a fektetésre vonatkozóan. Fektesse a burkolatot a helyére, majd simítsa le egyenletesen a felületet.

Ha az **Ultrabond Eco Tack** idővel a por jelenléte vagy bármilyen más ok miatt kevésbé tapad, egyszerűen egy újabb ragasztóréteg felhordásával újra tapadóssá tehető.

Tisztítás

Használjon vizet a még friss ragasztómaradványok eltávolításához a padlóról, szerszámokról és kézről. Megszáradása után alkohollal távolítható el. A megszáradt **Ultrabond Eco Tack** az aljatról **Pulicol 2000**-rel távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet az aljzat típusától függően változik. A kiadósság kb. 190-220 m² minden 15 kg-os ragasztónál.

KISZERELÉS

A termék 15 kg-os vödörben kapható.

TÁROLÁS

Az **Ultrabond Eco Tack** legalább 12 hónapig eltartható normál környezeti körülmények között eredeti, bontatlan csomagolásban. Fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben

csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



**Ultrabond
Eco Tack**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

213-7-2021 (H)