

# ULTRATOP STUCCO

Speciális, hidraulikus kötőanyagokból készült habarcs az Ultratop bevonat első polírozása után kialakuló mikropórusok lezárására



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultratop Stucco** olyan helyzetekben használatos, ahol az **Ultratop** padlóbevonaton tökéletesen sima, lapos és fényvisszaverő felületet, vagy különleges, pl. "polírozott" vagy "velencei terrazzo" hatást kíván kialakítani a polírozatlan önterülő habarcs "természetes" felülete helyett.

Az **Ultratop Stucco** a megszilárdult **Ultratop** felszínén a száraz polírozás során kialakuló mikropórusok lezárására használatos, közvetlenül az előzetes "érsztítő" ciklus után.

### Jellemző alkalmazások

- Polírozott felület kialakítására száraz polírozással kezelt **Ultratop** padlókon.
- "Velencei terrazzo" hatás kialakítására **Ultratop**-ból és **Dynastone Color** adalékanyagból készült padlókon.
- "Velencei terrazzo" hatás kialakítására **Ultratop**-ból és természetes adalékanyagból (márvány, gránit, stb.) készült padlókon.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultratop Stucco** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű speciális, hidraulikus kötőanyagokból álló különleges por.

Az **Ultratop Stucco** a megszilárdult **Ultratop** felszínén a gyémántkorongos polírozó géppel végzett első száraz polírozás, az ún. érdsztítés után (kb. 2 nappal az bedolgozás után) kialakuló mikropórusok lezárására szolgál. Az **Ultratop Stucco** színválasztéka megegyezik az **Ultratop** önterülő habarcséval (fehér, világosszürke, vörös, bézs, antracit és sztenderd), így igazodik a habarcs színéhez.

Az **Ultratop Stucco** megkeményedése után (+20°C körüli hőmérsékleten ez kb. 24 órát vesz igénybe) a száraz polírozás a további eszközökkel folytatható a kívánt felület kialakításáig.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne adjon vizet a keverékhez miután az **Ultratop Stucco** kötni kezdett.
- Ne adjon meszet, cementet, gipszet, vagy más kötőanyagot az **Ultratop Stucco**-hoz.
- Ne adjon színezőanyagot az **Ultratop Stucco**-hoz.
- Ne használja az **Ultratop Stucco**-t +5°C alatti vagy +35°C feletti hőmérséklet esetén.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Az Ultratop alapfelületének előkészítése

Miután egy gyémántkorongot tartalmazó speciális polírozó géppel "érsztítette" az **Ultratop** felületét, szivaccsal enyhén nedvesítse meg a padlót.

## A termék előkészítése és alkalmazása

Készítse elő a keveréket a kívánt színben, majd alacsony fordulatszámú elektromos keverővel keverje ki az **Ultratop Stucco-t** a tömeg arányában 30-40% tiszta vízzel, míg az eléri a szükséges állapotot.

Simító gumival vigye fel a habarcsot a benedvesített **Ultratop** felületére úgy, hogy az valamennyi pórust kitöltse. Várja meg míg az **Ultratop Stucco** teljesen megszáradt (+20°C-23°C-on ez kb. 24 órát vesz igénybe) mielőtt a többi eszköz alkalmazásával befejezné a polírozási műveleteket a fényes és fényvisszaverő felület kialakítására.



A felület benedvesítése szivaccsal



Ultratop Stucco alkalmazása

## TISZTÍTÁS

A friss **Ultratop Stucco** vízzel lemosható a használt eszközökről, megszilárdulása után azonban csak mechanikus úton távolítható el.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

Az **Ultratop** felületén található mikropórusok mennyiségétől függően.

## KISZERELÉS

Az **Ultratop Stucco** 5 kg-os hordókban kerül forgalmazásra.

## ELTARTHATÓ

Eredeti, lezárt csomagolásában, száraz helyen az **Ultratop Stucco** 12 hónapig.

A termék megfelel az Annex XVII-ben foglaltaknak, Szabályzat (EC) N° 1907/2006 (REACH), 47-es tétel.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN

Az **Ultratop Stucco** a keverékekre vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint nem veszélyes. Speciális hidraulikus kötőanyagot tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvvel érintkezésbe lépve enyhén irritáló alkáli reakciót okozhat. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	finom por
Szín:	világosszürke, sztenderd, fehér, bézs, vörös és antracit

Halmazsűrűség (kg/m <sup>3</sup> ):	850
Szárazanyag-tartalom (%):	100
<b>ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)</b>	
Keverési arány:	30-40 rész víz 100 rész <b>Ultratop Stucco</b> -hoz, a tömegek arányában
A keverék sűrűsége (kg/m <sup>3</sup> ):	1700-1800
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
Bedolgozhatósági idő (a hordóból):	50-60 perc
Kötési idő:	100-150 perc

## FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

4008-8-2015 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

