



Ultracoat Sport Color

**Egykomponensű,
vizes-bázisú,
színezett akril festék
faanyagú sportpadlók
játékterületeinek
felfestésére**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultracoat Sport Color** egykomponensű, vizes bázisú, színezett akril festék, amely az **Ultracoat HT Sport**-tal együtt kombinálva faanyagú sportpadlók játékterületeinek felfestésére alkalmas.

Az **Ultracoat Sport Color** alkalmas az oldalonak és a sportpályákon belül vonalak felfestésére, valamint a játékterületek festésére. Az **Ultracoat Sport Color** kitűnő fedőképességű, tapadású és kiegyenlítő képességű, nem szükséges megcsiszolni a következő réteg felhordása előtt. Az **Ultracoat Sport Color** nyolc különböző színben érhető el: fekete, fehér, sötétkék, világoskék, narancs, sárga, vörös és zöld.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne használja az **Ultracoat Sport Color**-t a faanyagú padlók végső felületkezeléseként. Az **Ultracoat Sport Color** legfeljebb 10% vízzel hígítható. A sportpályák kijelöléséhez használt gumi alapú ragasztószalag lágyítókat tartalmazhat, amely károsíthatja a festékbevonatot. Javasolt alacsony tapadó képességű ragasztószalagot használni, majd azt a lehető leghamarabb eltávolítani, még a festék teljes megszáradása előtt.
- Az **Ultracoat Sport Color**-t +10 °C és +25 °C között használja, tárolja és szállítsa.
- Ne használja kültéri felületeken.
- Csak tiszta edényeket és szerszámokat használjon.
- Használja az **Ultracoat Premium Base** és **Ultracoat HT Sport** termékekkel együtt.
- Teljesen távolítsa el a korábbi felületkezelések minden maradványát, hogy egyenletes felületet kapjon.

- Védje a festett felületet közvetlen napsütéstől és huzattól a bedolgozás utáni első 3 órában.
- A termék maradékát ne tegye vissza az eredeti tárolóedénybe. A részlegesen felhasznált kiszerezés nem tarolható hosszabb ideig.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nyissa ki a tárolóedényt a fedél és a zárószalag eltávolítása után és keverje át alaposan a terméket. Tegye vissza a fedelet és a zárószalagot az edényre, nyissa fel a vörös kupakot és helyezze bele a szűrőt. Mielőtt a vonalakat vagy a zónákat felfesti, a felületet kezelje az **Ultracoat** termékcsalád valamely termékével (kövesse az **Ultracoat HT Sport** termékismertetőjében megadott utasításokat).
Javasolt megfelelő ragasztószalagot használni az oldalonak és a pályák játékterületeinek kijelölésére. Győződjön meg róla, hogy a ragasztószalag szilárdan tapad a felülethez, hogy a festék éles vonalat hagyjon. Az **Ultracoat Sport Color**-t hengerrel vigye fel egy réteg **Ultracoat Premium Base** és egy réteg **Ultracoat HT Sport** felhordása után (lásd a vonatkozó termékismertetőkből).
Az **Ultracoat Sport Color**-t felhordhatja **Ultracoat Roller Sport Finish** használatával, miután megcsiszolta a felületet 220-as érdességű csiszolópapírral. Fesse át a teljes felületet 1 vagy 2 réteg **Ultracoat Sport Color**-ral attól függően, hogy a kívánt színnek milyen a fedőképessége. Várjon kb. 1-2 órát a rétegek között; csiszolás nem szükséges. Ha harmadik réteg felhordása is szükséges, javasolt enyhén megcsiszolni a felületet **Ultracoat Pad Special Stripper** segítségével. Javasolt a munkát úgy ütemezni, hogy megelőzze a 24 órát meghaladó várakozási időket az **Ultracoat Sport Color** rétegei között.

Ultracoat Sport Color



Távolítsa el a védőkupakot és keverje fel gondosan a terméket



Távolítsa el a piros kupakot és húzza ki a bővítést, majd illessze bele a szűrőt



Távolítsa el a piros kupakot és húzza ki a bővítést, majd illessze bele a szűrőt

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Konzisztencia:	folyadék
Szín:	különböző színekben
Sűrűség (g/cm ³):	1.05/1.1 a szintől függően
Cps viszkozitás:	600-1000 a szintől függően
Csiszolás:	2 óra múlva
Maximális megengedett hígítási arány (2004/42/CEE):	10% tiszta vízzel

2 órával, de nem több, mint 24 órával az utolsó réteg Ultracoat Sport Color felhordása után, csiszolás nélkül vigyen fel egy végső réteg Ultracoat HT Sport bevonatot.

Tisztítás

Az Ultracoat Sport Color maradványait és a szerszámokat vízzel tisztíthatja le, amíg a termék még friss. Ha megkötött, a termék csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

80-100 g/m² rétegenként.

CSOMAGOLÁS

5 kg-os kiserelés.

TÁROLÁS

12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban száraz helyen.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az Ultracoat Sport Color nem minősül veszélyesnek a keverékek osztályozására vonatkozó jelenleg érvényes szabályozások szerint. Javasolt védőkesztyű és védőszemüveg használata, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a terméket zárt térben hordja fel, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A jelen termékismertetőben megadott műszaki adatok és felhasználási javaslatok a legjobb tudásunknak és tapasztalatunknak felelnek meg, azonban kizárólag ajánlásoknak tekinthetők, és azokat alapos, hosszú távú gyakorlati alkalmazásokkal kell igazolni. A termék alkalmazása előtt ezért a felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy a termék megfelel-e az előírt célra. A termék alkalmazásával kapcsolatos következményekért kizárólag a felhasználó felelős.

A termék műszaki adatlapjának legújabb verziója a www.mapei.com weboldalon rendelkezésre áll.

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata a www.mapei.hu honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.**

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK