

Additix PE

Viszkozitásnövelő és állékonyságjavító (tixotrópizáló) töltőanyag epoxi és poliuretán termékekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Epoxi és poliuretán termékek besűrítésére, illetve állékonnyá (tixotróppá) tételére szolgáló adalékszer.

Jellemző alkalmazások

- Az **Additix PE** 2-5 súly% arányban a **Primer MF**-hez vagy a **Primer SN**-hez keverve bezárja az aljzatbeton pórusait, megakadályozza az apró légbuborékok és egyéb, a gyantabevonat felületén különben megjelenő hibák kialakulását.
- **Mapecoat I 30 SL**-hez vagy **Mapecoat I 300 SL**-hez keverve a termékeket annyira besűríti, hogy héjazatok és lábazati elemek készíthetők belőlük.
- **Mapecoat I 24**-hez, **Mapecoat W**-hez, **Biblock**-hoz vagy poliuretán rendszerekhez keverve megnöveli a termékek állékonyságát, így alkalmassá válnak nagyvastagságú bevonatok készítésére, falfelületek bevonására.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Additix PE** szálal polietilén töltőanyagból készített poralakú vegyület, amelyet kimondottan az epoxi- és poliuretángyanták besűrítésére és állékonnyá (tixotróppá) tételére fejlesztettek ki.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **Additix PE**-t, az epoxi- vagy poliuretángyanta termékekhez azok komponenseinek összekeverése után kell - folyamatos keverés közben - hozzáadni. Keverje mindaddig, míg homogén és egyenletes megjelenésű keveréket nem kap.

Az **Additix PE** bekeverendő mennyisége a kívánt állékonyság (tixotrópia) mértékétől függ.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az állékonyság (tixotrópia) kívánt mértékétől függően a gyanta 2 - 5 súly %-a.

KISZERELÉS

1 kg-os, 12 l térfogatú kannák.

TÁROLÁS

Az **Additix PE** terméket eredeti csomagolásban nedvességtől védett helyen kell tárolni.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÖVÖRENDSZABÁLYOK

Az **Additix PE**-t úgy kell a gyantába keverni, hogy ne porozzon.

Ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be, ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe, ezért a termék használatakor viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és porvédő maszkot. Ha a bőrére került, mossa le bő vízzel és szappannal. Amennyiben érzékenységi reakció lépne fel, forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került, bő folyó vízzel mossa ki, és forduljon orvoshoz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak.**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK:

Szín:	fehér
Sűrűség (kg/m³):	9.6
Duzzadás vízben (%):	0
Szálak hossza (mm):	0,10-0,25
Szálak vastagsága (µm):	kb. 6
Száltartalom 1g termékben:	kb. 150.000.000 db
Szálak összfelülete (m²/g):	kb. 7,5
EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” bekezdést, valamint a csomagoláson és a biztonsági adatlapon található információkat
Vámtarifaszám:	3901 20 90

**A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)**

[emblémák]

MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI CORP - U.S.A

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDK BHD

MAPEI Sro - Csehország

[emblémák]

MAPEI Franciaország

MAPEI INC - Kanada

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

[Kép]

Az Additix PE mikroszkópos fényképe

KÉPEK:

Additix PE-vel sűrített Primer MF

Hézag glettelése Additix PE-vel adalékolt Primer MF-fel

Primer MF-be kevert Additix PE

905-4-2005 alapján