

Adesilex TDV

Vizes diszperziós ragasztó szövet és üvegszál burkolatok ragasztásához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Adesilex TDV**-vel a következő anyagokat lehet falra és mennyezetre ragasztani:

- üvegszál szövetek;
- nem-szőtt szövetek

vakolt vagy gipszkarton falakra, betonra, cementkötésű aljzatokra, előregyártott panelekre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex TDV** felhasználásra kész, fehér színű, hengerrel vagy simítóval egyszerűen felhordható vizes diszperziós ragasztó, amely nehéz burkolatokhoz is használható. Megszilárdulása után az **Adesilex TDV** átlátszó filmréteg.

Az **Adesilex TDV** általános színezékekkel színezhető, hogy az aljzat az átfestésnél megfelelőbb legyen.

Az **Adesilex TDV** oldószermentes termék, amely lakott helyiségekben is használható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Adesilex TDV**-t +10°C alatt illetve +35°C felett.
- Ne használja felszivárgó nedvességnek kitett falon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletesen száraz, sík, szilárd, valamint feszültségektől, repedésektől, portól, málló részekről, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más, a tapadást gátló anyagoktól mentes.

A cementkötésű fűtetlen vakolatok és betonfalak maradék nedvességtartalma legfeljebb 2,5-3 CM %, a gipsz- és anhidrit bázisú vakolatoké legfeljebb 0,5 CM% lehet.

Hordjon fel egy réteg **Primer G**-t nedvszívó aljzatokon a nedvszívó képesség egységesítésére az **Adesilex TDV** felhordása előtt.

A csatlakozásnál eltérő felületsíkokat és a nem teljesen sima aljzatokat egyenlítse ki aljzatkiegyenlítő simítóhabarccsal a megfelelően burkolható felület kialakításáért.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a falburkolat, a ragasztó és az aljzat hőmérséklete a javasolt tartományban van-e. A falburkolatról a fektetést több órával megelőzően távolítsa el a csomagolást; az akklimatizáció megkönnyítésére és a burkolatban a csomagolás okozta feszültségek csökkentésére a tekercset terítse ki, vagy legalább lazítsa meg.

A ragasztó felhordása

Felhasználás előtt alaposan keverje fel a ragasztót a vödörben.

Ezután a ragasztót egyenletesen hordja fel (közepes szálhosszúságú) hengerrel.

Súlyosabb burkolólapokra célszerű a ragasztót finomabb fogazott simítóval (1-es számú simítóval) felhordani. Ezután helyezze az üvegszál-szövetet vagy a nem szőtt textíliát a

friss ragasztóra úgy, hogy ne lépje túl a nyitott időt, a legfeljebb 20 percet. A burkolatot közvetlenül a fektetése után faanyagú simítóval vagy hengerrel középről a szélek felé haladva simítsa rá a felületre a tökéletes érintkezés biztosítására és a légbuborékok eltávolítására. A burkoláskor a gyártó utasításait tartsa be. Az így kialakított felület 24 óra múlva festhető.

Tisztítás

Az **Adesilex TDV** friss állapotban a burkolatról, a szerszámokról és a ruházatról bő vízzel mosható le. Kikeményedése után csak alkohollal vagy **Pulicol**-al lehet eltávolítani.

KISZERELÉS

20, 10 és 5 kg-os vödrök.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet 0,15 és 0,25 kg/m² között változik a felhordás módjától függően.

ELTARTHATÓ

Ne tárolja hosszabb ideig fagyban. Óvja a 0°C alatti hőmérséklettől.

Normál körülmények között, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 24 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Adesilex TDV** a készítmények jelenleg érvényes besorolása szerint nem veszélyes anyag. Használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és www.mapei.com honlapjain

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm³):	1,05
Szárazanyag tartalom (%):	22,0
pH:	8,0
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	80.000 (6-os rotor 5 fordulat/perc)
Eltartható:	Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig. Óvja a 0°C alatti hőmérséklettől
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
Vámtarifa szám:	3506 91 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+10°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő:	5-10 perc
Nyitott idő:	legfeljebb 20 perc
Kötési idő:	kb. 12 óra
Teljesen terhelhető:	kb. 48 óra múlva
Átfesthető:	legalább 24 óra múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY	
Öregedésállóság:	kitűnő
Hőállóság:	legfeljebb +80°C-ig
Nedvességállóság:	jó
Penészállóság:	jó

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

287-9-2006 alapján