

# **Pulicol 2000**

## **Oldószeres zselé ragasztók és lakkok maradványainak eltávolítására**

### **ALKALMAZÁSI TERÜLET**

Régi, természetes vagy műgyanta-bázisú ragasztók, festékek és fugázóhabarcsok maradványainak eltávolítása.

### **Jellemző alkalmazások**

- Régi ragasztómaradványok eltávolítása márvány, kerámia és faanyag burkolatú padlókról, illetve beton, cementkötésű aljzatkiegyenlítő simítóanyag, fém, stb. anyagú padlókról.
- Régi ragasztómaradványok eltávolítása kerámia és mozaik burkolólapokról, márványról, betonról, faanyagról, gipszről, fémről vagy szálerősítésű cementlap burkolatokról.
- Lakkok eltávolítása fém, faanyagú, beton, stb. felületekről.

### **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

A **Pulicol 2000** simítóval vagy ecsettel könnyen felhordható, klórmentes oldószereket tartalmazó, zselé állagú, csak nagyon enyhe szaggal rendelkező keverék.

Mivel a termék nem tartalmaz metilén-kloridot, ezért teljesíti az Európai Parlament és a Tanács 276/2010/EU számú, 2009. május 6-án kelt rendeletének előírásait, amely korlátozza a metilén-klorid piaci forgalomba hozatalát és felhasználását.

A **Pulicol 2000** nagyon hatásosan, az alkalmazás után már néhány perccel leválasztja a gyanta alapú ragasztó- és lakkréteget a felületről.

### **FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK**

- A **Pulicol 2000**-et ne keverje be vízzel.
- Ne használja olyan felületeken, amelyeket oldószer károsíthat, pl. bizonyos műanyagokon (gumi, PVC), oldószerre érzékeny lakkal díszített felületeken, vagy lakkozott faanyagú padlókon.
- Ne használja **Pulicol 2000**-et égetett festett felületeken, mert ezeken a helyeken hatékonysága kismértékű.

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Kenje fel a **Pulicol 2000** terméket simító vagy ecset segítségével az eltávolítandó ragasztómaradványokra (vagy lakkmaradványokra), várjon – az eltávolítandó ragasztó vagy lakk típusától függően – 2-3 percet, majd egyenes simító és nagynyomású vizes tisztítóberendezés segítségével távolítsa el a ragasztót a zselével együtt a felületről. Amennyiben a felület sima és nem nedvszívó (például márvány vagy kerámia), mossa le a felületet bő mennyiségű vízzel.

Sima és nem-nedvszívó felület; pl. márvány vagy kerámia burkolólapoknál a kezelés után a felületet vízzel és mosósózával mossa le. Érdes és/vagy nedvszívó felületek, pl. cementkötésű esztrichknél vagy karcos bevonatoknál, távolítsa el a maradványokat csiszolással vagy drótkefével. A faanyagú felületeket ne mossa le vízzel, csak csiszolja meg.

A ragasztó típusától és rétegvastagságától függ, hogy a kezelendő felületeken mennyi ideig hagyja az eltávolítása előtt, így pl.:

<b>Adesilex F57</b>	pár percig
<b>Adesilex V4</b>	pár percig
<b>Adesilex G19</b>	kb. 30 percig
<b>Adesilex G12</b>	kb. 45-60 percig

### **ANYAGSZÜKSÉGLET**

Az anyagszükséglet a ragasztónyomok mennyiségétől és típusától függ: általános szabályként az anyagszükséglet 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

### **KISZERELÉS**

2,5 és 0,75 kg-os dobozok.

### **AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A **Pulicol 2000** fokozottan tűzveszélyes. Tűzforrástól, nyílt lángtól és szikrától távol tartandó és használandó. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget!

A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### **FIGYELMEZTETÉS**

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

**A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon**

**A termékre vonatkozó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak, illetve  
hozzáférhetők a [www.mapei.com](http://www.mapei.com)  
honlapon**

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

<b>Állag:</b>	zselé
<b>Szín:</b>	opálos fehér
<b>Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	0,98
<b>Eltartható:</b>	24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban
<b>1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:</b>	ártalmas Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat.
<b>Éghető:</b>	igen
<b>Vámtarifa szám:</b>	3814 00 90

### ALKALMAZÁSI ADATOK

<b>Eltávolítható:</b>	2-3 perc múlva a ragasztó- vagy lakknymoktól függően
<b>Bedolgozási hőmérséklet:</b>	+8°C-tól +35°C-ig
<b>Anyagszükséglet (kg/m<sup>2</sup>):</b>	0,3

**MAPEI<sup>®</sup>**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

569-3-2011 alapján