

Primer KL

Tapadásfokozó nem nedvszívó felületekre, és hígító a Primer MF-hez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Tapadásfokozó az epoxi, epoxi-poliuretán és kétkomponensű poliuretán ragasztókhoz, és hígító a **Primer MF**-hez.

Jellemző alkalmazások

- Az olyan kétkomponensű ragasztók tapadásfokozója, mint a **Lignobond**, **Ultrabond P902 2K** és a **Keralastic**, stb. a következő padlóburkolatokra:
 - nem nagymértékben nedvszívó felületek, például márvány, kerámia, gres, palladián és műkő;
 - üvegszerű felületek, például üvegmozaik és üveg;
 - fém felületek, például vas, acél és alumínium lemezek.
- A **Primer MF** hígítása nem nedvszívó aljzatokon parkettázáshoz és műgyantahabarcok bedolgozásához megengedettnél magasabb maradék nedvességtartalmú, felszálló nedvesség ellen szigetelt cementkötésű esztrichek párazárásánál.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer KL** a felhordása utáni száradását segítő illékony alkoholkeverékben oldott tapadásfokozó alapozó. Minél vékonyabban hordják fel az alapozóréteget, annál hatékonyabb.

A termék vegyileg hozzáköt tapadóhídként az aljzathoz és a rákerülő ragasztóhoz.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A kezelendő felület legyen az olaj-, a viasz- és a festéknyomoktól mentes az alapozó felhordása előtt.
- A kezelendő felület legyen a portól és a szennyeződésektől mentes az alapozó felhordása előtt.
- Csak jól szellőző helyiségben használja. A termék fokozottan tűzveszélyes.
- **Primer KL**-t a javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +5°C és +35°C között hordja fel.
- Ne hígítsa túl a **Primer MF**-et (legfeljebb 0,8 kg **Primer KL** a **Primer MF** bekevert 6 kg mennyiségéhez).
- Ne hordja fel túlzott mennyiségben.
- Ne használja **Ultrabond P990 1K**-val.
- Alaposan olvassa el az „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A kezelendő felület legyen száraz, tömör és főként tiszta. A padlóról a viaszt kétféleképpen távolíthatja el: vegyileg és mechanikusan.

A viasz vegyi eltávolítása: oldjon fel 1 kg mosószódát 10 liter forró vízben, és alaposan tisztítsa fel vele a padlót ecsettel és tisztító-ronggyal.

A fent írtakhoz hasonlóan mossa fel a padlót sósavval hígított vízzel, 1 liter sósavat öntsön 10 liter hideg vízbe.

A végső tisztításnál tiszta vízzel mossa fel a padlót.

A végső tisztítás utáni napon az üvegesedett viaszt dörzsölje fel a felületről **Primer KL**-lel megnedvesített pamut ronggyal.

Ha még mindig viasznyomos a felület, mechanikus úton távolítsa el teljesen.

A viasz mechanikus eltávolítása: csiszolja fel a felületet durva (30-as, 36-os vagy 40-es szemcseméretű) csiszolópapírral, amíg egységesen érdes nem lesz. Távolítsa el a port porszívóval, és dörzsölje fel a felületet a termékkel megnedvesített pamut ronggyal.

Felhordás

• Tapadásfokozóként

Enyhén nedvesítsen meg egy pamut rongyot **Primer KL**-lel, és dörzsölje a felületre. Ne hordja fel túlzott mennyiségben. Minél vékonyabban hordják fel az alapozóréteget, annál hatékonyabb. Ezért elegendő egy réteg felhordása. Amint a termék megszáradt, az évszaktól függően kb. 10 perc múlva, hordja fel a ragasztót.

• A Primer MF hígítójaként

Primer KL-lel a **Primer MF** első rétegét is hígíthatja, legfeljebb 1 palack 1 liter (0,8 kg-os) **Primer KL** a **Primer MF** 6 kg-nyi egységeinek bekevert komponenseihez.

• Műgyantahabarcok bedolgozásához

Hígítsa a **Primer MF**-et legfeljebb 1 palack 1 liter (0,8 kg-os) **Primer KL** a **Primer MF** 6 kg-nyi egységeinek bekevert komponenseihez, és keverje be ezt a keveréket kb. 7 kg **Quarzo 1,2**-vel. Az így bekevert habarcs egyszerűen felhordható, megkötése után bármilyen faanyagú padlóburkolattal burkolható nagyon tömör, javított területet ad. A habarcsot a (ha szükséges **Primer KL**-lel hígított) **Primer MF**-fel kezelt aljzatokra hordja fel, az alapozó felhordása után 24 órán belül. A parkettaburkolatok fektethetők reaktívgyanta alapú (ilyenek pl. az **Ultrabond P990 1K** poliuretán, az **Ultrabond P902 2K** vagy a **Lignobond** epoxi-poliuretán) ragasztókkal.

Tisztítás

A friss **Primer KL** a ruházatról és a szerszámokról alkohollal mosható le. Megkötött állapotban csak mechanikus úton vagy **Pulicol**-lal távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Átlagosan 30 – 40 g/m².

KISZERELÉS

12 darab 1 literes (0,8 kg-os) palackot tartalmazó kartonok.

10 literes (8 kg-os) fémkannák.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Primer KL** fokozottan tűzveszélyes és irritáló. Tűzforrástól távol használja, akadályozza meg a szikraképződést, és használata közben ne dohányozzon!

A termék gőzeit ne lélegezze be! Csak jól szellőző helyen használja!
Kerülje el, hogy a termék a szemmel vagy bőrrel érintkezzen, ezért viseljen védőruhát és védőszemüveget!
A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.com
honlapon**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó rózsaszín
Sűrűség (g/cm³):	0,80
Eltartható:	12 hónapig
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	fokozottan tűzveszélyes, irritáló Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások" szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon található információkat
Vámtarifa szám:	3209 90 00

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Száradási idő:	5 perc
A ragasztó felhordása:	5 perc múlva

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK