



Data testowania urządzeń: 5 luty 2013

## Aplikacja mechaniczna: ELASTOCOLOR PITURA

**Specyfikacja materiału:** ELASTOCOLOR PITURA - elastyczna farba zabezpieczająca do betonu na bazie żywicy akrylowej w stanie dyspersji wodnej.

**Zakres stosowania:** na zewnątrz i wewnątrz budynków

Temp. materiału (°C):	Gęstość natrysku:	Rozcieńczalnik/Czyszczenie:
20	nierozcieńczony	Woda czyszczenie



### **Specyfikacja urządzeń:**

Testowane urządzenie: Wagner ProSpray 3.23

Zalecana klasa urządzenia: Wagner P20 max wydajność 1.63 l/min lub większe

Proces aplikacji: natrysk bezpowietrzny airless

### **Parametry pracy:**

Temperatura natrysku (°C):	20	Pistolet:	Wagner Ag08
Rodzaj dyszy:	TradeTip 2 (517)	Rozmiar dyszy (cale):	0,017
Kąt dyszy (°)	50	Ciśnienie natrysku (bar):	230
Filtr w pistolecie (Masch):	50 (biały)	Filtr zgrubny farby (Masch):	60
Długość węża:	15mb	Średnica węża:	HD DN6

### **Ocena oraz rekomendacje:**

Ocena jakości wykonania:	Jakość rozpylania:
(++) bardzo dobry	(++) bardzo dobry

Skala: (++) bardzo dobry; (+) dobry; (o) przeciętny; (-) z ograniczeniami; (--) nieodpowiednia

**Zalecenia:** max długość węży 45mb max wysokość podawania 30m

### **Zlecane urządzenia do pracy:**

Wagner ProSpray: P-20; PS-3,21; PS-3.23; PS-3.25; PS-3.329; PS-3.31; PS-3.34; PS-3.339

Wagner HeavyCoat : HC-920; HC 940; HC 960

#### **Producent materiału:**



Mapei Polska sp. z o.o.  
ul. Gustawa Eiffela 14 44-109 Gliwice - POLSKA  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

#### **Producent urządzeń do natrysku:**



PUT WAGNER SERVICE Piotr Wilczek i Synowie Sp.J  
Ul. E. Imieli 27 Świętochłowice 41- 605 Świętochłowice  
Tel.(32) 245 06 19, 245 14 31, [www.wagner-polska.com.pl](http://www.wagner-polska.com.pl)