

根据欧洲标准EN12004和ISO13007标准, 马贝瓷砖胶 TM属C1类: 普通型(1), 水泥基 (C) 胶粘剂。

#### 适用范围

- ●不易褪色变形的天然、人工石材,瓷砖,陶质砖的中层和厚层粘贴施工。
- ●尤适用于厚度不一,反边或大块(>40x40cm)天然石材。
- ●翻新受损水泥基面,施工厚度可达30mm。

### 典型用途

- ●安装各类传统,标准的承重基面,例如不埋有加热系统的水泥基或硫酸钙基地坪,龄期至少6个月以上的混凝土基面。
- ●在普通的地坪上铺装外突的缸砖,或砖背坑纹较深的瓷砖。
- ●预先未经找平的,不平整基面上,铺贴瓷砖。

SACO

# 技术性能

● **马贝瓷砖胶TM**是由马贝实验室自行研发的配方研制,由水泥,大号硅砂,合成树脂,特殊外加剂组成的灰色粉末。

- ●产品加水混合后,形成顺滑砂浆,易于施涂。**马贝瓷砖胶TM**硬化后,无明显收缩,厚度不会变薄。
- ●凝固的**马贝瓷砖胶TM**可防水, 防风化。
- ●标准气候条件下,施工后的面层24小时后即可填缝,可供轻步行荷载,7天后可供使用(防水防霜冻)。
- ●高温缩短产品凝固时间和干燥时间,反之,则增长 产品凝固时间和干燥时间。

### 使用建议

以下情况**,马贝瓷砖胶TM**与**马贝乳液112**(按2:1比例兑水稀释)混合使用:

- ●高温结构;
- ●埋有加热设备的地坪;
- ●石油沥青地坪:
- ●预铸混凝土构件,龄期至少3个月的混凝土基面;
- ●膨胀聚苯乙烯板;
- ●瓷砖,天然石材,水磨石,混凝土人工石材等有良好附着力的既有面层材料:
- ●饰面,阳台,露台和阶梯等室外结构。

# 产品不可用于以下情况:

- ●与水泥或其它物质混合使用;
- ●手动搅拌;
- ●开始凝固时,加水或新鲜湿润的砂浆再次搅拌使用;



- ●木质基面/硬木板,金属面(这些情况应使用 **马贝聚氨酯胶122**):
- ●铺贴易褪色,变形的天然、人工石材(可用 马贝特殊产品施工);
- ●尺寸稳定性不佳,不易粘贴的天然、人工石 材铺贴(可用马贝特殊产品施工);
- ●透明/半透明天然石材。

# 施工步骤

#### 基层准备

- ●基层应干净干燥、彻底熟化、平整结实,无 裂缝、颗粒等可能影响产品粘结度的物质(如 松散物,漆,油,蜡,灰尘等)。
- ●基面应得到养护(至少28天),除非是用马贝特快地坪胶材201,马贝快干找平胶材207或马贝快干找平砂浆209等特制砂浆制成的地坪。
- ●一般来说,每厘米厚度的水泥地坪,7-10 天后,或基面残余湿度达到相应的国家标准时候,即可施工铺装地坪。硫酸钙地坪残余湿度 不可超过0.5%,而埋有加热设备的建筑最高残余湿度为0.3%。
- ●基面平整度应符合国家要求。不平整的地面,可用合适的马贝找平砂浆抹平。

吸水性强的水泥基面,比如加气混凝土基面,必须用**马贝界面剂G**处理,视吸水性而定,按最高1:3的比例兑水稀释。阳光晒热的基面应用水降温。

- ●硫酸钙地坪原则上需要抛光打磨,若生产商 无相关的指引,基面用真空吸尘清洁,并用马 贝系列的界面剂进行基面处理。
- ●基面的受力面裂缝,可用马贝环氧树脂或聚 氨酯树脂基产品有效封填(参照相关产品技术 资料)。
- ●石材背面必须干燥,无松脱物和引致变色的物质(如灰尘,锈迹等)。

#### 搅拌

将5.5-6公升清水倒入一个干净容器中,加入 25公斤袋装**马贝瓷砖胶TM**,用慢速搅拌器搅 拌至均匀无结块。

特殊的基面或施工要求(请见施工案例),可用马贝乳液112增强胶粘剂性能。因此,加入胶粉之前,将相当于搅拌用的清水一半用量的马贝乳液112倒入容器再搅拌。静置熟化3-5分钟后,需再次搅拌砂浆才可使用。 依此法制备的胶粘剂,约3小时时间内可用。

对比技术数据资料内的时间间隔,低温延长, 高温缩短胶的可使用时间。

#### 使用

要取得高粘结强度,先用齿型抹刀的平口面将 **马贝瓷砖胶TM**刮一薄层到基面上,然后马上 用齿型抹刀的齿口面将胶粘剂敷涂基面。

选择齿型镘刀的应考虑到基面受力,覆面材料 和基面结构的位置(室内或室外)。

室外和重载区域,需用满涂法施工,可避免空鼓。

#### 铺瓷砖

将石材稍滑动加力,充分按压到位。

温度23℃和50%相对湿度时,胶浆的晾置时间 约为20分钟。

不利的气候(如干风,烈日,高温)和基面吸水性强条件下,可能缩短胶的晾置时间至几分钟。

因此,应不断检查敷过的胶面是否起皮,如已起皮,不建议用水湿润胶面,这样不但不会溶开胶皮,反而会形成不粘膜。

铺砖后至少在24小时内不得冲洗或淋雨,并在 其后至少3天内防止受冻或暴晒。

#### 不平基面的找平

马贝瓷砖胶TM找平层厚度可达20mm。

#### ·植缢

地面砖缝可在施工24~36小时后,用马贝特种水泥基或环氧填缝剂填缝,填缝剂有多种颜色可供选择。

伸缩缝应用马贝密封胶封填。

重载基面的接缝,可用双组分马贝聚氨酯密封 胶或自流平施工。

# 可供步行荷载时间

地面在铺设24-36小时后即可允许轻步行荷载。

# 清洁

工具和手部可在**马贝瓷砖胶TM**开始凝结前用 大量清水清洗干净;在胶粘剂干硬后只能用 机械方法清除。

#### 用量

**马贝瓷砖胶TM**每m<sup>2</sup>和每cm厚度用量为14kg,取决于基面情况,瓷砖和齿型抹刀的类型。

#### 包装

25 kg袋装。

#### 存放期

置于干燥环境下,原包装未启封可存放12个 月。

# 技术数据(典型值) 达到的标准

--欧洲 EN 12004 和 ISO 13007 标准下的 C1类 --欧洲 EN 12004 和 ISO 13007标准下的 C2 类 (若与马贝乳液112配合使用) -JC/T 547标准下的 C1类

产品特征	
种类:	粉末
颜色:	灰色
比重 (kg/m³):	1300
固含量(%):	100
健康危害性EC1999/45:	刺激性。
	使用应研读安全须知产品包装和安全简报
应用数据(试验环境:室温 +23℃,	相对湿度 50 %)
拌和配比:	100 份粉剂加22-24份水(重量比)
稠度:	稠糊状
混合后比重 (kg/m³)	1550
混合后的pH值:	>12
施工温度范围:	+5° C 至 +40° C
晾置时间 (根据EN1346):	20 分钟
可供轻步行荷载:	24-36 小时后
地面填缝:	24-36 小时后
可供使用:	
- 私人用地	7 天后
– 工业用地	28 天后
工作性能	
粘结强度 欧洲标准EN 1348 (N/mm²)	
- 本身(28 天后):	1.0
- 烘烤后:	0.5
- 浸水后:	0.7
- 冻/融循环后:	0.8
抗碱:	特强
抗油:	特强 (对植物油差)
抗溶剂:	特强
抗温度变化:	-30℃ 至 +90℃

# Mapestone TM 马贝瓷砖胶 TM



# 安全措施

产品中所含的水泥成份在与体、汗液接触后 会造成碱性刺激。施工时应佩戴保护手套和 护目镜。欲知详情请参考产品的安全数据 表。

# 注意

虽然本报告中的技术细节和建议都基于我们 多年的知识和经验,它们只适用于一般情 况, 具体情况下的使用应在长期实践中进行 验证。基于这个原因, 任何有意使用本产品 的人都应在使用前确保本产品在预期情况下 的适用性。在任何情况下使用者自己应对使 用本产品的后果负责。

本产品只供专业人员使用。本中文版尽量忠 于原义但应以英文版(马贝瓷砖胶TM, V. TM-2-2008) 为准。如有技术问题请向马贝在本 地的分销商询问,或直接与马贝技术部联 系。

欢迎查询相关工程案例信息, 或登录www.mapei.com.cn 网站查阅。



BUILDING THE FUTURE

# 马贝建筑材料(广州)有限公司

Mapei Construction Materials (Guangzhou) Co., Ltd.

工厂: 广东从化经济开发区丰盈路6号

Factory: No 6, Fengying Road, Guangdong Conghua Economy Development Zone, China

E-mail: mapei-gz@mapei.com.cn 广州联络处: Tel: 020-83653489 上海联络处: Tel: 021-62078088 Fax: 021-62077088

Website: www.mapei.com.cn Fax: 020-83653481