

AQUAFLEX PRIMER

Primer op basis van kunsthars in oplosmiddel, om de hechting van vloeibare flexibele membranen (uit het Aquaflex Roof assortiment) op bestaande bitumen membranen te verbeteren



TOEPASSING

Aquaflex Primer is speciaal ontwikkeld om de hechting van vloeibare flexibele membranen (uit het **Aquaflex Roof** assortiment) op bestaande bitumen membranen te verbeteren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Aquaflex Primer is een gebruiksklaar impregneermiddel, op basis van kunsthars in oplosmiddel, met een hoog bevochtigend vermogen.

BELANGRIJK

- Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +5°C of als er regen wordt verwacht.
- Breng **Aquaflex Primer** niet aan op natte ondergronden of ondergronden die kampen met optrekkend vocht.
- Breng **Aquaflex Primer** niet aan op stoffige of zwakke ondergronden.
- **Aquaflex Primer** niet aanbrengen op bitumen membranen die nog olie of weekmakers kunnen lekken.
- **Aquaflex Primer** niet verdunnen. Het product wordt kant en klaar geleverd.

AANBRENGEN

Vorbereiden van de ondergrond

Het membraan moet solide, draagkrachtig en perfect schoon zijn. Er mag geen stilstaand water op het membraan liggen. Verwijder of repareer eventuele beschadigde, losse of verouderde delen voordat u begint met voorstrijken.

Aanbrengen van het product

Meng het product voor gebruik grondig tot het volledig gemengd is.

Breng op het schone en droge membraan een laag **Aquaflex Primer** aan met een kwast, roller of airless spray (pompen zoals Taiver Gold 10.000 met 0.021 inch nozzle).

Ga vervolgens, met inachtneming van de behandeltijden, weergegeven in de tabel met verwerkingsgegevens, verder met het aanbrengen van de waterdichting met producten uit het **Aquaflex Roof** assortiment.

Reinigen

Verwijder **Aquaflex Primer** van gereedschap met oplosmiddelen zoals terpentijn of nitro verduuners.

VERBRUIK

Circa 0,20 kg/m² per laag, afhankelijk van het type ondergrond.

VERPAKKING

Aquaflex Primer wordt geleverd in blikken van 1 kg en 6 kg (ADR goedgekeurd volgens Ministerieel Besluit 22/2/1990).

HOUDBAARHEID

Aquaflex Primer is 24 maanden houdbaar, mits in de originele afgesloten verpakking bewaard. Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Kleur:	transparant
Consistentie:	vloeistof
Dichtheid volgens EN ISO 2811-1 (g/cm ³):	0,96
Droge stof gehalte (%):	10
Viscositeit (Ø4 Ford cup):	15"
GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN	
Aanbreng temperatuur:	+5°C tot +35°C
Wachttijd tussen de lagen bij +23°C en 50% R.V.:	circa 5-6 uur
Droogtijd:	5-6 uur bij +20°C

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

2936-05-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

