

# ULTRACARE FUGA FRESCA

## Oživení spár

Nátěr s obsahem polymerů pro obnovu barevných spár vyplněných cementovou spárovací hmotou



## OBLASTI POUŽITÍ

UltraCare Fuga Fresca je nátěr připravený k okamžitému použití, který umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem oživení, úpravu a obnovu původní barvy cementových spárovacích hmot v obkladech a dlažbě v interiéru.

### Některé příklady použití

UltraCare Fuga Fresca se používá pro sjednocení povrchu barevných spár např. z důvodu nesprávného zpracování spárovacích hmot, ale i k překrytí nevzhledných skvrn způsobených dlouhodobým používáním ploch.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Fuga Fresca je nátěrová hmota na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi s obsahem polymerů, která díky svým výjimečným vlastnostem a své vynikající krycí schopnosti umožňuje dosáhnout jednotného barevného vzhledu a omezení nasákavosti povrchu spáry. Díky tomu se ošetřené plochy snadno udržují.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte v exteriéru a na povrchy v trvalém kontaktu s vodou (bazény, nádrže, atd.).
- Při aplikaci na dlažbách z materiálu cotto nebo přírodního kamene s porézním, savým povrchem, musí se výrobek nanést pouze na povrch spáry, aby se zamezilo zabarvení obkladových prvků.
- Materiál lze aplikovat pouze na vyzrálý povrch spáry (doba závisí na typu použité spárovací hmoty).
- Nepoužívejte na epoxidové spárovací hmoty a na dilatační spáry vyplněné pružnými, např. silikonovými nebo polyuretanovými tmely.
- Nepoužívejte UltraCare Fuga Fresca ke zpevnění nesoudržného a mechanicky nedostatečně pevného povrchu spáry z důvodu nedokonalé hydratace materiálu.
- V případě větších barevných rozdílů mezi původní spárovací hmotou a požadovanou barvou je nutno provést několik nátěrů.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### Lahvička s dávkovačem

Před použitím obsah lahvičky důkladně protřepte. Odstraňte zátku a aplikujte na povrch spáry tak, že stlačíte lahvičku, čímž dojde k nasáknutí připevněné houbičky, kterou pak spáru natíráte. Povrch spáry musí být čistý, zbavený případných nesoudržných částic, plísní a vápenatých usazenin. Počkejte několik minut, až nátěr, nanesený na povrch spáry zaschne. Potom odstraňte navlhčenou houbou z povrchu obkladů nebo dlažeb případné zbytky nátěru. Po použití důkladně vymyjte houbičku na lahvičce.

### Kyblík

Nátěr je připraven k okamžitému použití. Před použitím nátěrovou hmotu důkladně promíchejte. Nátěr nanášejte štětcem na povrch čisté spáry zbavené případných nesoudržných částic, plísní a vápenatých usazenin. Počkejte několik minut, až nátěr nanesený na povrch spáry zaschne. Potom odstraňte navlhčenou houbou z povrchu obkladu nebo dlažby případné zbytky nátěru.

## BARVY

Dodává se ve 40 barvách podle vzorníku.

## SPOTŘEBA

Závisí na formátu obkladových prvků a šířce spár.

## BALENÍ

Kyblíky s obsahem 1 kg a lahvičky s dávkovačem o obsahu 160 g.

## SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu a běžných podmínkách. Chránit před mrazem.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na [www.mapei.com-cz](http://www.mapei.com-cz).

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	hustá tekutina
Barvy:	k dispozici ve 40 barvách
Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,37
pH:	9
Obsah sušiny (%):	62
Viskozita dle Brookfielda (Pa·s):	8 (# 6 - 10 ot./min.)
Krycí schopnost (podíl kontrastu):	96,93
Uzavření nečistot (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Odolnost proti oděru (DIN 53778):	> 10 000 cyklů
Odolnost proti opotřebení (ASTM G155), cyklus 1:	ΔE* 0,04
Přípustná pracovní teplota:	od +5°C do +35°C
Pochůznost:	2 hodiny
Čekací doba před mytím obkladu/dlažby vodou:	24 hodin

## UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.**

UltraCare Fuga Fresca		
100	BÍLÁ	
103	MĚSÍČNÍ BÍLÁ	
111	STŘÍBROŠEDÁ	
123	ANTICKÁ BÍLÁ	
112	ŠEDÁ STŘEDNÍ	
113	CEMENTOVĚ ŠEDÁ	
114	ANTRACITOVÁ	
127	ARKTICKÁ ŠEDÁ	
110	MANHATTAN 2000	
187	LNĚNÁ	
176	ZELENOŠEDÁ	
174	TORNÁDO	
125	HRADNÍ ŠEDÁ	
119	LONDÝNSKÁ ŠEDÁ	
163	SVĚTLE FIALOVÁ	
168	CEOLINOVÁ MODRÁ	
167	AVIO	
169	OCELOVĚ MODRÁ	
172	VESMÍRNÁ MODŘ	

177	ŠALVĚJOVÁ	
130	JASMÍNOVÁ	
131	VANILKOVÁ	
137	KARIBSKÁ	
132	BÉŽOVÁ 2000	
138	MANDLOVÁ	
141	KARAMELOVÁ	
142	KARAMELOVÁ	
189	FARRO	
133	PÍSKOVÁ	
134	HEDVÁBNÁ	
188	SUŠENKOVÁ	
135	ZLATÝ PRACH	
152	LÉKOŘICOVÁ	
144	ČOKOLÁDOVÁ	
149	SOPEČNÝ PÍSEK	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	BAHNO	
120	ČERNÁ	
150	ŽLUTÁ	

*Upozornění: Uvedené barvy jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě tisku*

11009-6-2022 -CZ

Jakákoli reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

