

MAPEI SYSTEMLÖSUNG

VERLEGUNG AUF BETON

Untergrund	Betonuntergrund mit oder ohne Betonkernaktivierung					
Untergrundvorbereitung und -prüfung	mechanische Vorbereitung mittels Diamantschleifen/Horizontalfräsen/Kugelstrahlen und anschließende Reinigung, nicht tragfähige Bereiche ersetzen, nachdrückende Feuchte ausschließen, Protokoll über Funktions- und Belegreifheizen muss vorliegen					
Absperrung	PRIMER MF zweilagig, Verbrauch 250 g/m ² pro Auftrag					
Haftbrücke	ECO PRIM GRIP PLUS unverdünnt, Verbrauch ca. 250 g/m ²					
Spachtelung	ULTRAPLAN XTRA Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m ² /mm, Trocknungszeit ca. 6 Stunden bis 5 mm und ca. 12 Stunden bis 10 mm					
Klebstoff	ULTRABOND ECO S968 1K Zahnung und Verbrauch je nach Format, schleifbar nach 24 Stunden					
Parkettart	Mehrschichtparkett	Mosaikparkett	Lamparkett	Hochkantlamelle	Stabparkett	Massivdielen
	Zahnung TKB B11/B15, Verbrauch ca. 1,0–1,2 kg/m ²	Zahnung TKB B3, Verbrauch ca. 0,8 kg/m ²	Zahnung TKB B3/B11, Verbrauch ca. 0,8–1,0 kg/m ²	Zahnung TKB B3/B11, Verbrauch ca. 0,8–1,0 kg/m ²	Zahnung TKB B11, Verbrauch ca. 1,0 kg/m ²	Zahnung TKB B15, Verbrauch ca. 1,2 kg/m ²
Oberflächenschutz – Fugenkitt	ULTRACOAT BINDER Verbrauch ca. 100 g/m ²					
Oberflächenschutz – Grundierung	ULTRACOAT UNIVERSAL BASE Auftrag mit Ultracoat Roller T10, Verbrauch ca. 100 g/m ²					
Oberflächenschutz – Lack	ULTRACOAT HT 2K zweifacher Auftrag mit Ultracoat Roller T5, Verbrauch ca. 80 g/m ² pro Auftrag					

