

# MAPEI SYSTEMLÖSUNG

## VERLEGUNG AUF BETON

Untergrund	<b>Betonuntergrund mit oder ohne Betonkernaktivierung</b>					
Untergrundvorbereitung und -prüfung	mechanische Vorbereitung mittels Diamantschleifen/Horizontalfräsen/Kugelstrahlen und anschließende Reinigung, nicht tragfähige Bereiche ersetzen, nachdrückende Feuchte ausschließen, Protokoll über Funktions- und Belegreifheizen muss vorliegen					
Absperrung	<b>PRIMER MF</b> zweilagig, Verbrauch 250 g/m <sup>2</sup> pro Auftrag					
Haftbrücke	<b>ECO PRIM GRIP PLUS</b> unverdünnt, Verbrauch ca. 250 g/m <sup>2</sup>					
Spachtelung	<b>ULTRAPLAN XTRA</b> Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm, Trocknungszeit ca. 6 Stunden bis 5 mm und ca. 12 Stunden bis 10 mm					
Klebstoff	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> Zahnung und Verbrauch je nach Format, schleifbar nach 24 Stunden					
Parkettart	Mehrschichtparkett	Mosaikparkett	Lamparkett	Hochkantlamelle	Stabparkett	Massivdielen
	Zahnung TKB B11/B15, Verbrauch ca. 1,0–1,2 kg/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B3, Verbrauch ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B3/B11, Verbrauch ca. 0,8–1,0 kg/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B3/B11, Verbrauch ca. 0,8–1,0 kg/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B11, Verbrauch ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B15, Verbrauch ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Oberflächenschutz – Fugenkitt	<b>ULTRACOAT BINDER</b> Verbrauch ca. 100 g/m <sup>2</sup>					
Oberflächenschutz – Grundierung	<b>ULTRACOAT UNIVERSAL BASE</b> Auftrag mit <b>ULTRACOAT ROLLER T10</b> , Verbrauch ca. 100 g/m <sup>2</sup>					
Oberflächenschutz – Lack	<b>ULTRACOAT HT 2K</b> zweifacher Auftrag mit <b>ULTRACOAT ROLLER T5</b> , Verbrauch ca. 80 g/m <sup>2</sup> pro Auftrag					

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

