

MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK (ULTRATOP)

Untergrund im Bestand	Zementestrich	Beton
Untergrundprüfung	Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm ² , Druckfestigkeit > 25 N/mm ² und max. Restfeuchte 4 %	
Untergrundvorbereitung	Mechanische Vorbereitung in Abhängigkeit des Untergrundes, z.B. durch Diamantschleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen. Alte Beschichtungsreste, haftungsmindernde Bestandteile und Staub müssen entfernt werden.	
Risse und Fugen verharzen	PRIMER SN + QUARZSAND 0,5	
Grundierung	PRIMER SN gefüllt mit 20 Gew.-% QUARZSAND 0,5 , Verbrauch 0,7–1,0 kg/m ² . Abstreuen im Überschuss mit QUARZSAND 1,2 , Verbrauch ca. 3 kg/m ² .	
Selbstverlaufende Spachtelmasse	ULTRATOP Schichtdicke 5 bis 40 mm, Verbrauch 16,5–17,5 kg/m ² /cm. Trocknungszeit bis zur Oberflächenbehandlung ca. 72 Stunden, je nach Raumklima.	
Oberflächenschutz – Versiegelung		
Oberflächenschutz – Grundierung	ULTRATOP BASE COAT Verbrauch ca. 50–80 g/m ² , je nach Saugfähigkeit von ULTRATOP	
Oberflächenschutz – Versiegelung	MAPEFLOOR FINISH 58 W Verbrauch ca. 100–150 g/m ² , je nach Saugfähigkeit der Oberfläche	
Einpflege	MAPELUX OPACA Verbrauch ca. 50 g/m ²	
Unterhaltsreinigung	MAPEFLOOR CLEANER ED Verbrauch ca. 15–50 g/m ²	
Oberflächenschutz – Bodenwachs		
Bodenwachs	MAPELUX OPACA Zweimaliger Auftrag, Verbrauch ca. 50 g/m ² pro Auftrag	
Unterhaltsreinigung	MAPEFLOOR CLEANER ED Verbrauch ca. 15–50 g/m ²	

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter, die detaillierte Verarbeitungsan-
leitung, das MAPEI Hinweisblatt sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung.