

# MAPEI SYSTEMLÖSUNG

## FÜR VERLAUFSBESCHICHTUNGEN (MAPEFLOOR I 302 SL)

Untergrund im Bestand	Zementestrich	Beton
Untergrundprüfung	Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm <sup>2</sup> , Druckfestigkeit > 25 N/mm <sup>2</sup> und max. Restfeuchte 4 %	
Untergrundvorbereitung	Mechanische Vorbereitung in Abhängigkeit des Untergrundes, z.B. durch Diamantschleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen. Alte Beschichtungsreste, haftungsmindernde Bestandteile und Staub müssen entfernt werden.	
Risse und Fugen verharzen	<b>PRIMER SN + QUARZSAND 0,5</b>	
<b>Glatte Beschichtung</b>		
Grundierung	<p><b>PRIMER SN</b>            Gefüllt mit 20 Gew.-% <b>QUARZSAND 0,5</b>, Verbrauch 0,7–1,0 kg/m<sup>2</sup>.            Abstreuen mit <b>QUARZSAND 0,5</b>, Verbrauch ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>.            Sollten noch offene Poren im Untergrund vorhanden sein, ist ein erneuter Auftrag von <b>PRIMER SN</b> abgestreut mit <b>QUARZSAND 0,5</b> erforderlich.</p>	
Beschichtung	<p><b>MAPEFLOOR I 302 SL</b>            Je nach Baustellensituation gefüllt mit bis zu 50 % <b>QUARZSAND 0,5</b>.            Schichtdicke ca. 2 mm, Verbrauch ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup></p>	
<b>Griffige Beschichtung</b>		
Grundierung	<p><b>PRIMER SN</b>            Gefüllt bis 1:0,5 mit <b>QUARZSAND 0,5</b>, Verbrauch 0,7-1,0 kg/m<sup>2</sup>.            Abstreuen im Überschuss mit <b>QUARZSAND 0,8</b>, Verbrauch ca. 2–3 kg/m<sup>2</sup>.</p>	
Beschichtung	<p><b>MAPEFLOOR I 302 SL</b>            Schichtdicke ca. 0,8–1,2 mm, Verbrauch ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup></p>	

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.  
 Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter, die detaillierte Verarbeitungsanleitung, das MAPEI Hinweisblatt sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung.