MAPEI SYSTEMLÖSUNG
WOHNGESUNDE BODENAUFBAUTEN

Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich
Untergrund-vorbereitung und -prüfung	mechanische Vorbereitung und Reinigung	
Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 35 g/m² Emicode EC1 Plus und Blauer Engel DE-UZ 113	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 50 g/m² Emicode EC1 Plus und Blauer Engel DE-UZ 113
Spachtelung	**ULTRAPLAN XTRA** Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m²/mm, Trocknungszeit ca. 6 Stunden bis 5 mm und ca. 12 Stunden bis 10 mm Emicode EC1 Plus und Blauer Engel DE-UZ 113	
Oberbelag + Klebstoff	Parkett, z.B. Landhausdiele, Massivdiele	PVC-freier elastischer Belag
	ULTRABOND ECO S968 1K Zahnung TKB B3, Verbrauch ca. 800 g/m² Emicode EC1 Plus und Blauer Engel DE-UZ 113, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und weichmachenden Extendern	**ULTRABOND ECO V4SP** Zahnung TKB A2, Verbrauch ca. 250 g/m² Emicode EC1 Plus und Blauer Engel DE-UZ 113, geruchsarm nach ISO 16000-28

MAPEI WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.