



## Dursilite® Colorite® Matt

Protezione e decorazione  
d'interni

Pitture a base di resine viniliche in dispersione acquosa  
per la protezione e la decorazione d'interni



# “Apri le porte della Tua casa alla tecnologia MAPEI”

- La leadership ed il know-how in ricerca ed innovazione maturata nel campo dell’edilizia in oltre 70 anni di storia...
- le esperienze acquisite, con oltre 50.000.000 di m<sup>2</sup> verniciati in esterno...
- le approfondite conoscenze della formulazione e produzione di materie prime con elevate prestazioni di protezione e durabilità....
- un nuovo ed innovativo stabilimento di produzione...

...consentono oggi a MAPEI di allargare la famiglia delle Finiture con un nuovo sistema per la PROTEZIONE e la DECORAZIONE d’interni.

Il rivenditore MAPEI ha così la possibilità di completare il servizio al cliente con l’ampliamento della gamma merceologica da un unico fornitore in grado di soddisfare le esigenze del privato, del decoratore, del piastrellista o del muratore.

**Colorite Matt** e **Dursilite** finiture facili da applicare ed in grado di garantire:

- Notevole copertura
- Ottimo potere “mascherante”
- Elevato punto di bianco
- Ottima resistenza alla lavabilità
- Ottima traspirabilità
- Ottima adesione su tutti i tipi di supporto
- Buon grado di opacità
- Bassa ritenzione dello sporco

INOLTRE...

colorabili, per riprodurre un’ampia gamma di tinte con il sistema di colorazione automatico **ColorMap** o con coloranti tradizionali.





## Dursilite®

Idropittura murale lavabile a base di resina vinil-acrilica in dispersione acquosa. Ideale per la protezione e la decorazione di interni o esterni purché in condizioni ambientali non critiche.

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	liquido pastoso
Residuo secco (%):	65
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	ca 1,50
Resa teorica (m <sup>2</sup> /kg)	2,5-3
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli)	>5.000
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore ( $\mu$ ) (DIN 52615)	40
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm di spessore secco Sd (m) (DIN 52615)	0.06

### Applicazione

**Dursilite** si applica in due mani diluite al 15-20% con acqua, a pennello, rullo o spruzzo su primer **Malech** asciutto.



## Colorite® Matt

Idropittura murale traspirante a base di resina vinilica in dispersione acquosa per la protezione e decorazione di ambienti interni

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	liquido pastoso
Residuo secco (%):	65
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	ca 1,65
Resa teorica (m <sup>2</sup> /kg)	2,5-3
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore ( $\mu$ ) (DIN 52615)	20
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm di spessore secco Sd (m) (DIN 52615)	0.03

### Applicazione

**Colorite Matt** si applica in due mani diluite al 15-20% con acqua, a pennello, rullo o spruzzo su primer **Malech** asciutto.



**Mapei S.p.A.**

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano

Tel. +39 02 37673.1

Fax +39 02 37673.214

Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)