



ALZADO



1. Muro de albañilería existente "cara vista"
2. Revoque existente

3. PLANITOP HDM MAXI

Primera capa, incluyendo regularización, de mortero cementoso, premezclado y bicomponente, a base de aglomerantes de reactividad puzolánica, fibrorreforzado y de elevada ductilidad, que responde a los requisitos de las normas EN 1504-3 y EN 998-2, mortero de tipo G y clase M15.

Densidad de la mezcla:	1.850	(kg/m ³)
Espesor de aplicación:	hasta 25	(mm por capa)
Resistencia a la compresión a 28 días (N 1015-11):	> 25	(N/mm ²)
Módulo elástico a compresión a 28 días (EN 13412):	10	(GPa)
Adherencia al soporte a 28 días (EN 1015-12):	≥ 1	(N/mm ²)
Adherencia al hormigón a 28 días (EN 1015-12):	≥ 2	(N/mm ²)
Consumo:	1,85	(kg/m ² por mm de espesor)

o bien

PLANITOP HDM RESTAURO

Segunda capa, incluyendo regularización, de mortero premezclado, fibrorreforzado, bicomponente y de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica natural (NHL) y Eco-Puzolana, de color claro, que responde a los requisitos de las normas EN 998-1 y EN 998-2, mortero de tipo G y clase M15.

Densidad de la mezcla:	1.900	(kg/m ³)
Espesor de aplicación:	da 3 a 10	(mm por capa)
Resistencia a la compresión a 28 días (N 1015-11):	> 15	(N/mm ²)
Módulo elástico a compresión (EN 13412):	8.000	(N/mm ²)
Adherencia al soporte de albañilería a 28 días (EN 1015-12):	≥ 0,8	(N/mm ²)
Consumo:	1,9	(kg/m ² por mm de espesor)

4. MAPEGRID G220

Malla de fibra de vidrio pre-aprestada, resistente a los álcalis, colocada sobre la lesión, con un ancho de entre 60 y 90 cm. Las bandas contiguas deberán solaparse al menos 15 cm.

Tipo de fibras:	fibra de vidrio A.R.	
Gramaje:	225	(g/m ²)
Dimensión de la malla:	25x25	(mm)
Resistencia a tracción:	45	(kN/m)
Módulo elástico:	72	(GPa)
Área resistente por unidad de anchura:	35,27	(mm ² /m)
Espesor equivalente de tejido seco:	0,035	(mm)
Alargamiento a rotura:	1,8	(%)

o bien

MAPEGRID B250

Malla de fibra de basalto pre-aprestada, resistente a los álcalis, colocada sobre la lesión, con un ancho de entre 60 y 90 cm. Las bandas contiguas deberán solaparse al menos 15 cm.

Tipo de fibras:	fibra da basalto	
Gramaje:	250	(g/m ²)
Dimensión de la malla:	6x6	(mm)
Resistencia a tracción:	60	(kN/m)
Módulo elástico:	89	(GPa)
Área resistente por unidad de anchura:	38,91	(mm ² /m)
Espesor equivalente de tejido seco:	0,039	(mm)
Alargamiento a rotura:	1,8	(%)

5. PLANITOP HDM MAXI

Segunda capa de mortero cementoso, premezclado y bicomponente, a base de aglomerantes de reactividad puzolánica, fibrorreforzado y de elevada ductilidad, que responde a los requisitos de las normas EN 1504-3 y EN 998-2, mortero de tipo G y clase M15.

Densidad de la mezcla:	1.850	(kg/m ³)
Espesor de aplicación:	hasta 25	(mm por capa)
Resistencia a la compresión a 28 días (N 1015-11):	> 25	(N/mm ²)
Módulo elástico a compresión a 28 días (EN 13412):	10	(GPa)
Adherencia al soporte a 28 días (EN 1015-12):	≥ 1	(N/mm ²)
Adherencia al hormigón a 28 días (EN 1015-12):	≥ 2	(N/mm ²)
Consumo:	1,85	(kg/m ² por mm de espesor)

o bien

PLANITOP HDM RESTAURO

Segunda capa de mortero premezclado, fibrorreforzado, bicomponente y de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica natural (NHL) y Eco-Puzolana, de color claro, que responde a los requisitos de las normas EN 998-1 y EN 998-2, mortero de tipo G y clase M15.

Densidad de la mezcla:	1.900	(kg/m ³)
Espesor de aplicación:	da 3 a 10	(mm por capa)
Resistencia a la compresión a 28 días (N 1015-11):	> 15	(N/mm ²)
Módulo elástico a compresión (EN 13412):	8.000	(N/mm ²)
Adherencia al soporte de albañilería a 28 días (EN 1015-12):	≥ 0,8	(N/mm ²)
Consumo:	1,9	(kg/m ² por mm de espesor)

6. ENLUCIDO CEMENTOSO DE LA LÍNEA PLANITOP

Enlucido cementoso de la línea PLANITOP en función del acabado deseado.

A evaluar la realización de eventuales inyecciones en la lesión.

ATENCIÓN: consulte siempre la vigencia de los datos en la última versión de las fichas técnicas de los productos indicados, disponibles en la página web www.mapei.com

Nota importante: estas representaciones tienen un fin puramente informativo. El detalle técnico que se muestra es un apoyo al diseño. Las posibilidades de esta instalación, su idoneidad y las características técnicas del detalle deben ser verificadas por el responsable del proyecto ejecutivo. El detalle representado no reemplaza de ninguna manera la información que contiene un proyecto ejecutivo de construcción y los detalles de puesta en obra necesarios. Todas las dimensiones deben ser verificadas y establecidas en el proyecto ejecutivo de construcción.