



1. Viga / vigueta existente de madera

2. MAPEWOOD PRIMER 100

Impregnador epoxídico de consistencia fluida, en dispersión acuosa, para la consolidación e imprimación de estructuras de madera.

3. MAPEWOOD PASTE 140

Relleno del cajado mediante adhesivo epoxídico de consistencia tixotrópica, para la restauración de elementos estructurales de madera.

4. MAPEROD C/G

Barra pultrusa de fibra de carbono o de vidrio de elevada resistencia.

	MAPEROD C	MAPEROD G	
Tipo de fibra:	Carbono de alta resistencia	Vidrio Tipo E	
Diámetro nominal:	9,7	9,53	(mm)
Módulo elástico:	155.000	40.800	(MPa)
Resistencia a tracción:	2.000	760	(MPa)
Alargamiento a rotura:	1,5	2	(%)
Resistencia a cortante:	75	152	(MPa)

5. MAPEWOOD PASTE 140

Relleno del cajado mediante adhesivo epoxídico de consistencia tixotrópica, para la restauración de elementos estructurales de madera.

6. Listón de madera

ATENCIÓN: consulte siempre la vigencia de los datos en la última versión de las fichas técnicas de los productos indicados, disponibles en la página web www.mapei.com

Nota importante: estas representaciones tienen un fin puramente informativo. El detalle técnico que se muestra es un apoyo al diseño. Las posibilidades de esta instalación, su idoneidad y las características técnicas del detalle deben ser verificadas por el responsable del proyecto ejecutivo. El detalle representado no reemplaza de ninguna manera la información que contiene un proyecto ejecutivo de construcción y los detalles de puesta en obra necesarios. Todas las dimensiones deben ser verificadas y establecidas en el proyecto ejecutivo de construcción.