

Mapeflex MS Crystal Mapeflex MS 45

HYBRIDNÉ TESNIACE TMELY A LEPIDLÁ



Mapeflex **MS** *Crystal*



Mapeflex **MS** 45



Pružný, krištáľovo číry, hybridný, tesniaci tmel a lepidlo, vhodný aj na vlhké povrchy.

POUŽITIE

- Pružné tesnenie aj lepenie.
- Jeden výrobok na lepenie a tesnenie.
- Takmer neviditeľné vytesnenie.

VÝHODY

- **krištáľovo číry** dokonalý, takmer neviditeľný konečný vzhľad
- **jeden výrobok** na lepenie a tesnenie rôznych materiálov
- **jednoduché použitie** v interiéri aj exteriéri
- **prídržnosť** i na vlhkých povrchoch
- **bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel, veľmi nízky obsah VOC, na balení sa nevyžaduje uvádzať výstražné a bezpečnostné upozornenia**
- **dlhšia** skladovateľnosť
- pretierateľný, ak je potrebné



Pružný, hybridný, tesniaci tmel a lepidlo, vhodný aj na vlhké povrchy.

POUŽITIE


- Pružné tesnenie aj lepenie.
- Jeden výrobok na lepenie a tesnenie.

VÝHODY


- **jeden výrobok** na lepenie a tesnenie rôznych materiálov
- **jednoduché použitie** v interiéri aj exteriéri
- **prídržnosť** i na vlhkých povrchoch
- **bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel, veľmi nízky obsah VOC, na balení sa nevyžaduje uvádzať výstražné a bezpečnostné upozornenia**
- **dlhšia** skladovateľnosť
- pretierateľný, ak je potrebné



100% TRANSPARENTNOSŤ



TESNENIE



LEPENIE

krištáľovo čire, priehľadné
(Mapeflex MS Crystal)




nepriehľadné
(bežný silikón)

NA VLHKÉ POVRCHY



TESNENIE



LEPENIE



BIELY



ŠEDÝ



HNEDÝ

Uvedené farebné odtiene považujte len za indikatívne, drobné farebné rozdiely oproti skutočnosti môžu byť spôsobené nedokonalosťou tlače.

Technické vlastnosti

Špecifikácia výrobku

Balenie:	300 ml kartuša
Farba:	krištáľovo číra
Skladovateľnosť:	18 mesiacov
Povrchové zaschnutie:	15 minút
Vytvrdenie:	4,5 mm/24 hodín
Tvrdosť podľa Shore A:	35
Modul pružnosti:	0,60 N/mm²
Pretierateľnosť:	áno
Certifikácia:	EN15651-1 („Tesniace tmely na fasádne prvky“): F-EXT-INT EN15651-3 („Tesniace tmely na sanitárne spoje“): XS1 ISO11600 (mechanické vlastnosti): F 20 HM
Základný náter:	Primer FD pri savých povrchoch, ktoré nie sú dostatočne pevné alebo v prípade, že je škára vystavená vysokému mechanickému namáhaniu alebo trvalému zaťaženiu vodou. Primer P pre mnohé druhy plastov, po prvotnom zdrsnení povrchu.



Technické vlastnosti

Špecifikácia výrobku

Balenie:	300 ml kartuša
Farba:	biela, 113 šedá, hnedá
Skladovateľnosť:	15 mesiacov
Povrchové zaschnutie:	30 minút
Vytvrdenie:	3 mm/24 hodín
Tvrdosť podľa Shore A:	36
Modul pružnosti:	0,75 N/mm²
Pretierateľnosť:	áno
Certifikácia:	EN15651-1 („Tesniace tmely na fasádne prvky“): F-EXT-INT EN15651-4 („Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov“): PW-EX-INT-CC ISO11600 (mechanické vlastnosti): F 20 HM
Základný náter:	Primer FD pri savých povrchoch, ktoré nie sú dostatočne pevné alebo v prípade, že je škára vystavená vysokému mechanickému namáhaniu alebo trvalému zaťaženiu vodou. Primer P pre mnohé druhy plastov, po prvotnom zdrsnení povrchu.



MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 4020 4511
www.mapei.sk
office@mapei.sk

