



Mapethene SA

Mapethene SA je samolepiaca membrána proti vode a vlhkosti na báze bitúmenov, so schopnosťou premostenia trhlín. Je odolná voči radónu.

Mapethene SA sa používa na zaistenie dokonalej ochrany vonkajších základových múrov, dosiek, terás a balkónov, aplikácia až do -5°C.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Farba:	čiernošedá
Hrúbka:	1,5 mm
Hmotnosť:	1,5 kg/m ²
Penetrácia podkladu:	Mapethene Primer alebo Mapethene W
Premostenie trhlín DIN EN 28052-6:	≥ 5 mm
Tepelná odolnosť DIN 52123:	≥ 70°C
Vodotesnosť DIN EN 1928, metóda B:	≥ 4 bar po dobu 24 hodín
Priepustnosť vodných pár ekvivalentnej hrúbky vrstvy vzduchu podľa DIN 1931 (metóda B) S _D (m):	cca. 146
Predĺženie DIN EN 12311-2 v ťahu:	≥ 150%
Balenie:	rolky - dĺžka 15 m (šírka 1; 0,3 a 0,15 m) - dĺžka 5 m (šírka 1 m)



MAPEI SK s.r.o.
Nádražná 39
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-02-4020 4511
Fax +421-02-2091 0846
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk



/mapeislovensko /mapeispa



Izolácia spodnej stavby

VÝROBKY PRE **HYDROIZOLÁCIE**



Skutočne **rýchle, jednoduché, čisté, spoľahlivé riešenie** pre Vašu stavbu.

Riešenie MAPEI VS Tradičný spôsob



Plastimul 1K Classic

Plastimul 1K Classic je jednozložková, rýchloschnúca, vysokoflexibilná, bitúmenová izolačná emulzia, s nízkym zmraštením, bez obsahu rozpúšťadiel a s vysokou výdatnosťou, s obsahom gumeného granulátu a polystyrénových guľčiek.

Plastimul 1K Classic sa používa na izoláciu vodorovných a zvislých betónových konštrukcií a tehlového muriva, vystavených vysokému dynamickému zaťaženiu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Konzistencia zmesi:	pasta
Objemová hmotnosť:	0,65 g/cm ³
pH:	10
Obsah sušiny:	60%
Skladovanie:	12 mesiacov
Povolená pracovná teplota:	+5°C až +30°C
Čas vysychania:	cca 4 dni
Odolnosť proti dažďu:	cca po 8 hodinách
Teplotná odolnosť (DIN 52123):	≥ 70°C
Schopnosť premostenia trhlín (DIN 28052):	≥ 2 mm pri +4°C
Spotreba:	0,87 kg/m ² na 1 mm hrúbky v suchom stave (t.j. 0,65 kg/m ² v mokrom stave), v závislosti od stavu podkladu
Balenie:	vedrá 19,5 kg





Plastimul 1K Classic




Mapethene SA

Bežný asfaltový pás

**doprava
a manipulácia**



aplikačné náradie



efektivita práce

