

Planolit 315



Samonivelačná rýchlotvrdnúca cementová stierka, určená pre použitie v interiéri.

- Použitie: od 3 do 15 mm
- Miešací pomer: 5,5 - 6 litrov vody na 1 vrece s obsahom 23 kg
- Teplota pri spracovaní: +5 až +30°C
- Spracovateľnosť: 20 - 30 minút
- Pochôdnosť: 3 - 4 hodiny
- Aplikácia následných vrstiev: 24 hodín (podľa podmienok prostredia)

