Sistem za polaganje vinilne talne obloge (LVT)

IZDELKI ZA STENSKE IN TALNE OBLOGE

www.mapei.si

MAPEI®

GRADBENA LEPILA • TESNILNI SISTEMI
KEMIČNI IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO

Sistem za polaganje vinilne talne obloge (LVT)

1 TOPCEM PRONTO 2 PRIMER G 3 ULTRAPLAN ECO 4 ULTRABOND ECO 4 LVT 5 VINILNA TALNA OBLOGA (LVT)

VGRADNJA VINILNE TALNE OBLOGE (LVT)

Priprava podlage

Odstranite cementno povrhnjico »srajčko«, tako da cementni estrih obrusite z rotacijskim brusilnim strojem, nato pa z industrijskim sesalnikom očistite prah. Na očiščeno podlago s kratkodlakim ali s penastim valjčkom nanesite disperzijski temeljno sprijemni premaz PRIMER G. Pustite, da se premaz posuši; čas sušenja je odvisen od tipa podlage in količine nanosa (približno 60 min za porabo od 100 do 200 g/m^2 na cementni estrih).

Izravnava podlage

V čisto posodo nalijte 5,6 – 5,8 litrov čiste hladne vode in vanjo stresite vsebino 23 kg vreče ULTRAPLAN ECO. Mešajte z električnim mešalom pri nizkih obratih, toliko časa, da dobite homogeno maso brez grudic. Pripravljeno mešanico z gladilko nanesite na že pripravljeno podlago. Ko se izravnalni sloj posuši in otrdi (predvidoma po 24 urah za 3 mm debeline nanosa) ga ponovno obrusite in posesajte.

Lepljenje talne obloge

Z brušenjem, sprijemnim premazom PRIMER G in izravnalno maso ULTRAPLAN ECO ste pripravili optimalno površino za nanos in oprijem lepila. Na pripravljeno podlago tako z ustrezno zobato lopatico (A1/A2) nanesite lepilo ULTRABOND ECO 4 LVT in počakajte ne več kot 10 minut, da se lepilo odzrači. Položite talno oblogo in jo pogladite z malim pritisnim valjčkom ali velikim obtežnim valjarjem, da se izognete zračnim mehurjem in zagotovite dober lepilni sloj.

ULTRABOND ECO 4 LVT

Z vlakni ojačano lepilo na osnovi sintetičnih polimerov v vodni disperziji brez vsebnosti topil, posebej primerno za lepljenje luksuznih vinilnih talnih oblog (LVT).

LASTNOSTI IZDELKA

- ojačano z vlakni
- enostavno za nanašanje
- kratek čas zračenja
- zelo dobro omočenje hrbtišča
- hiter razvoj trdnosti
- odlična strižna trdnost
- izvrstna dimenzijska stabilnost
- preprečeno odpiranje stikov
- primereno za obremenitve s stoli na kolescih skladno s standardom SIST EN 12529
- brez vsebnosti topil
- ni vnetljivo
- EMICODE EC1 Plus (z izredno nizko emisijo)
- certifikat Blauer Engel – RAL-UZ 113 –zdravju prijazno
- neškodljiv za zdravje izvajalcev del in uporabnikov prostorov

PORABA: 250-350g/m^2, odvisno od uporabe zobcev TKB A1/A2.
PAKIRANJE: 16 in 5 kg vedro.

PRIMER G

Temeljno sprijemni premaz za notranje vpojne površine. Izboljša oprijem, veže mikro prah in zmanjša vpojnost. Primeren za cementne in anhidritne površine.

LASTNOSTI IZDELKA

- enostaven za nanašanje
- kratek čas sušenja
- tvori elastičen film
- odpraši podlago in izboljša sprijemne trdnosti
- zmanjša tvorbo kraterjev
- preprečuje prehitro sušenje in vpijanje vode izravnalne mase
- izboljša razlivanje gladilnih mas in preprečuje nastanek razpok
- brez vsebnosti topil
- ni vnetljivo
- EMICODE EC1 Plus (z izredno nizko emisijo hlapnih organskih spojin)
- neškodljiv za zdravje izvajalcev del in uporabnikov prostorov

PORABA: 100 - 200 g/m^2, odvisno od mešalnega razmerja, poroznosti in vpojnosti podlag.
PAKIRANJE: 25, 10, 5 kg ročke in 1 kg plastenka.

ULTRAPLAN ECO

Hitro vezoča, samorazlivna izravnalna masa za notranje talne površine (za nanose od 1 do 10 mm).

LASTNOSTI IZDELKA

- odlična samorazlivnost in obdelovalnost
- odpornost na točkovne obremenitve in obrus
- zelo dober oprijem na podlago
- hitro veže in otrdi brez zaznavnih skrčkov
- za nove in obstoječe podlage
- možnost strojnega vgrajevanja
- brez vsebnosti topil
- EMICODE EC1 Plus (z zelo nizko vsebnostjo hlapljivih organskih sestavin (HOS)
- certifikat Blauer Engel – RAL-UZ 113 – zdravju prijazen
- neškodljiv za zdravje izvajalcev del in uporabnikov prostorov

PORABA: 1,6 kg/m^2 za milimeter, odvisno od debeline nanosa.
PAKIRANJE: 23 kg vreče

MAPEI

PRAVE ODLOČITVE ZA TRAJNE REŠITVE

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 29 20

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si

/mapeispa

Multicear (SL.O) 02/2018

MAPEI®