

Planicrete

**LATEKS DODATEK
ZA IZBOLJŠANJE CEMENTNIH MEŠANIC**



Izboljša lastnosti **malt** in **tlakov**



Planicrete

Lateks tekoči dodatek za izboljšanje lastnosti cementnim maltam, cementnim estrihom in betonskim mešanicam, kot so vodotesnost, oprijem, elastičnost, trdnost in mehanska odpornost.

Uporaba

Kot vezni sloj:

- za estrihe,
- za novi in stari beton,
- za polaganje na »klasiko«.

Za izboljšanje lastnosti cementnim maltam, cementnim estrihom in betonu, kot so:

- vodotesnost,
- oprijem na podlago,
- elastičnost,
- mehanska odpornost in
- odpornost na zmrzal.

Pakiranje

25, 10 in 5 kg ročke ter 1 kg plastenka



Dodajanje **Planicrete**-ja v cementno mešanico.



Nanašanje cementnega prijemnega sloja (pačok) izboljšanega s **Planicrete**-jem.

Tabela doziranja in porabe

Namembnost	Mešalno razmerje (težnostno)				Maksimalni premer zrna peska	Poraba Planicrete
	Planicrete	voda	cement	pesek		
Sprijemni sloji (pačok)	1	1	3 (portland)	-	-	200 – 300 g/m ²
Cementni obrizgi za omet	1	1	3	3	3 mm	200-250 g/m ² /mm
Ometi	1	4	5	15	8 mm	70 g/m ² /mm debeline
Izravnalni sloji do debeline 10 mm	1	1	4	4	3 mm	150 g/m ² /mm debeline
Vezni estrihi debeline od 10 do 35 mm	1	3	8	32	6 – 8 mm	50 g/m ² /mm debeline
Plavajoči estrihi debeline najmanj 35 mm	1	4	10	45	8 mm	30 g/m ² /mm debeline

Opomba

V tabeli navedeno mešalno razmerje dodatka **Planicrete** z vodo se uporabljajo za mešanje s suhim agregatom. Pri uporabi vlažnega ali celo mokrega agregata je potrebno delež vode v mešanici s **Planicrete** proporcionalno zmanjšati.



Vgradnja cementnega estriha na sveži sprijemni sloj (pačok) izboljšanega s **Planicrete**-jem.



Nanašanje obrizga izboljšanega s **Planicrete**-jem.



Tehnična dokumentacija

Na naši spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o izdelkih in tehnično dokumentacijo razdeljeno po proizvodnih linijah in tipu izdelka.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

080 29 20

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Breže pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si



/mapeispa