

SKIFFERFUG

Fogbruk för skiffer och natursten



PRODUKTBESKRIVNING

Skiferfug är ett specialbruk för fogning av skiffer, granit och tegelplattor på golv och vägg.

Skiferfug består av cement, graderad ballast, stabiliserande och plasticerande ämnen. Bruket skall endast blandas med vatten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skiferfug används till fogning av skiffer på golv och vägg, till fogning av tegelplattor och murning av skiffermursten. Används både inomhus och utomhus.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Fogen skall göras ren från damm, fett och lösa partiklar och fuktas med rent vatten före fogning.

Blandning

Häll pulvret i en hink med vatten. Ca. 2,5 liter vatten per säck á 20 kg ger jordfuktig konsistens Ca. 3,5 liter vatten per säck á 20 kg ger flytande konsistens.

Blandas med borr och visp i ca. 5 min. tills en homogen massa uppnåts. Större mängder med tvångsblandare. För jämnast färg är det viktigt att använda samma vattenmängd och blandningstid.

Fogning

Fyll fogen med gummiraka, fogslev eller fogbräda och komprimera väl. Jämna till sist av till en jämn och fin yta. Avlägsna överflödig massa.

Skiferfug måste användas inom 2 timmar efter blandning. Öppentiden är ca. 30 min. Underlagets och luftens temperatur skall vara över +5°C.

Bearbetning

Överskott av jordfuktig fogmassa borstas bort med en mjuk borste, medan flytande massa tvättas bort med vatten och svamp (detta moment rekommenderas utförd av fackfolk). Fogarna bör fuktas/eftervattnas i ett dygn för att få bästa möjliga slutresultat.

Härdningstid

Fogarna kan beträdas efter ca. 24 timmar, och belastas fullt efter ca. 7 dygn.

RENGÖRING

Skiferfug kan sköljas av händer och verktyg med vatten innan det torkat.

ÅTGÅNG

1 säck á 20 kg ger ca. 10 liter färdigt bruk. Åtgången per m² beror på fogens bredd, djup och storleken på skifferplattorna och varierar mellan 2,0 - 7,0 kg.

LAGRING

12 månader om produkten förvaras torrt och frostfritt vid temperaturer mellan +5°C och +20°C.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Densitet färdigblandat:	ca. 1,9 - 2,0 g/cm ³
Brukstemperatur:	från +5°C till +25°C
Brukstid:	ca. 2 timmar
Klar för lätt gångtrafik:	ca. 24 timmar
Full belastning efter:	ca. 7 dygn
Tryckhållfasthet efter 28 dygn:	ca. 25 N/mm ²

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

10201-2-2023-se

All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade här är förbjuden och medför åtal.

