



ANDVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- + Skolor och förskolor
- + Sjukhus och institutioner
- + Träningslokaler
- + Kontor och offentlig miljö
- + Lägenheter och bostäder

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av polyuretanbaserade produkter som ger en fogfri komfortbeläggning, som är väl lämpad för alla områden beräknad för gångtrafik.

Golvbeläggningen läggs i tjocklekar på ca. 2,5 mm, där uppbyggnaden består av primer, UV-beständig mellansjikt och polyuretanbaserade topplack.

Systemet ger en matt och beständig yta som levereras i ett stort urval av RAL-färger.

Produkterna som används är fria från lösningsmedel och praktiskt taget luktfria underläggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

Vid korrekt utförande vill systemet ge 2 dB (2,5 mm) stegljudsdämpning.

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på

- + Vattentät, dammfri och fogfri beläggning
- + Mycket hög slitstyrka
- + Estetiskt utseende
- + God stegljudsdämpning
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Flexibilitet och statisk spricköverbyggande
- + Möjlighet till utformning med flera färger, fakes och dekorer.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med slipning eller blåsträng, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag. För andra underlag ska en utvärdering göras i vart enskilt fall.

1 Primning

PRIMER SN – standardprimer.

Mapeprimer M – för ytfuktiga/besvärliga underlag.

Två-komponent lösningsmedelfri epoxiprimer. Avströs lätt med torr sand om intervalltiden är längre än 24 timmar (beror på primertyp och användningsförhållandena)



2 Mellansjikt

Mapefloor PU 461 - färgad

Två-komponent ljusbeständig lösningsmedelfri självutjämnande polyuretan. Appliceras med tandad spackel i tjocklek 2 mm.

3 Topplack

Mapefloor Finish 58 W –transparent

Två-komponent matt, ljusbeständig polyuretanlack hög slitstyrka. Appliceras i 1-2 skikt med roller.

Mapefloor PU 461 är UV-stabil, men ska alltid topplackas för bästa reptålighet.



Beskrivningstext:

Golvbelägg: Mapefloor Comfort AL
 Yta: Slät
 Tjocklek: 2-3 mm (ange).
 Kulör: (ange)
 Utförande enligt leverantörens anvisningar
 Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080

ÖVRIG INFORMATION

- + Produktdata (TDS) och säkerhetsdata (SDS) finns på www.mapei.se
- + Arbetsbeskrivning
- + Drifts- och skötselansvisning
- + Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 - Kemiska arbetsmiljörisker