

## ANDVÄNDNINGSSOMRÅDE

- + Skolor och förskolor
- + Sjukhus och institutioner
- + Träningslokaler
- + Kontor och offentlig miljö
- + Lägenheter och bostäder

## SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter som ger en fogfri komfortbeläggning, som är väl lämpad för alla områden beräknad för gångtrafik.

Golvbeläggningen läggs i tjocklekar på ca. 2,5 mm, där uppbyggnaden består av primer, basecoat och UV-beständig polyuretanbaserat topplack.

Systemet ger en matt och beständig yta som levereras i ett stort urval av RAL-färger.

Produkterna som används är fria från lösningsmedel och praktiskt taget luktfria underläggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

Vid korrekt utförande vill systemet ge upp till 3-4 dB stegljudsdämpning.

## EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på

- + Vattentät, dammfri och fogfri beläggning
- + Mycket hög slitstyrka
- + Estetiskt utseende
- + God stegljudsdämpning
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Flexibilitet och statisk spricköverbyggande

## SYSTEMUPPBYGGNAD

### Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med slipning eller blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag. För andra underlag ska en utvärdering göras i vart enskilt fall.

### 1 Priming

**PRIMER SN** – standardprimer.

**Mapeprimer M** – för ytfuktiga/besvärliga underlag.

Två-komponent lösningsmedelfri epoxiprimer. Avströs lätt med torr sand om intervalltiden är längre än 24 timmar (beror på primertyp och användningsförhållandena)



### 2 Basecoat

**Mapefloor PU 460 N** - färgad

Två-komponent ljusbeständig lösningsmedelfri självutjämnande polyuretanbaserat belegning. Appliceras med tandad spackel i tjocklek 2 mm.

### 3 Topplack

**Mapefloor Finish 58 W** –färgad

Två-komponent matt ljusbeständig polyuretanlack med hög slitstyrka. Appliceras i samma kulör som **Mapefloor PU 460 N** i 1-2 skikt med roller.

**Mapefloor PU 460 N** är inte UV-stabil, och ska alltid topplackas med UV-stabil topplack.



## Beskrivningstext:

Golvbelägg: Mapefloor Comfort AR

Yta: Slät

Tjocklek: 2-3 mm (ange).

Kulör: (ange)

Utförande enligt leverantörens anvisningar

Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080

## ÖVRIG INFORMATION

+ Produktdata (TDS) och säkerhetsdata (SDS) finns på [www.mapei.se](http://www.mapei.se)

+ Arbetsbeskrivning

+ Drifts- och skötselansvisning

+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 - Kemiska arbetsmiljörisker