

ANDVÄNDNINGSSOMRÅDE

- + Skolor och förskolor
- + Sjukhus och institutioner
- + Träningslokaler
- + Kontor och offentlig miljö
- + Lägenheter och bostäder

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av polyuretanbaserade produkter som ger en fogfri komfortbeläggning, som är väl lämpad för alla områden beräknad för gångtrafik.

Golvbeläggningen läggs i tjocklekar från 6-8 mm, där uppbyggnaden består av lim, gummimatta, porefyllning/lim, basecoat och UV-beständig topplack.

Systemet ger en matt och beständig yta som levereras i ett stort urval av RAL-färger.

Produkterna som används är fria från lösningsmedel och praktisk taget luktfria underläggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

Vid korrekt utförande vill systemet ge upp till 16 dB (6 mm) till 19 dB (8 mm)

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på

- + Vattentät, dammfri och fogfri beläggning
- + Mycket hög slitstyrka
- + Estetiskt utseende
- + God stegljudsdämpning
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Flexibilitet och statisk spricköverbyggande

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med slipning eller blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag. För andra underlag ska en utvärdering göras i vart enskilt fall.

1 Lim

Mapefloor Porefyller

Två-komponent lösningsmedelfri polyuretanbaseratlim för gummimatta. Appliceras med Mapei tandspackel # 2 eller #3

2 Gummimatta

Mapecomfort FL 4 mm el.

Mapecomfort 5 eller 6 mm

Gummimattan monteras i det våta limmet så att all luft pressas ut. Efter 12 tim. kan **Mapefloor Porefyller** läggas ut i 1-2 skikt med gummispackel så att alla porer fylls.



3 Basecoat

Mapefloor PU 460 N - färgad

Två-komponent ljusbeständig självutjämnande polyuretanbaserat belegning. Appliceras med tandad spackel i tjocklek 2 mm.

4 Topplack

Mapefloor Finish 58 W –färgad

Två-komponent matt ljusbeständig polyuretanlack med hög slitstyrka. Appliceras i samma kulör som **Mapefloor PU 460 N** i 1-2 skikt med roller

Mapefloor PU 460 N är inte UV-stabil, och ska alltid topplackas med UV-stabil topplack.



Beskrivningstext:

Golvbelägg: Mapefloor Comfort AR/X
 Yta: Slät
 Tjocklek: 6,7,8 mm (ange).
 Kulör: (ange)
 Utförande enligt leverantörens anvisningar
 Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080

ÖVRIG INFORMATION

- + Produktdata (TDS) och säkerhetsdata (SDS) finns på www.mapei.se
- + Arbetsbeskrivning
- + Drifts- och skötselansvisning
- + Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 - Kemiska arbetsmiljörisiker

De tekniska rekommendationer och uppgifter som finns i denna systembeskrivning bygger på vår nuvarande kunskap om och erfarenhet av produkterna. All information ovan måste ändå betraktas som riktlinjer som kan förändras. Alla som använder produkterna måste i förväg försäkra sig om att produkterna är lämpliga för den tänkta användningen. Användaren har själv ansvaret om produkterna används till andra ändamål än de rekommenderade, och vid felaktig användning.

Mapei AB
info@mapei.se
www.mapei.se