Kerebond T

Cement Based Slip-resistant Ceramic Tile Adhesive لاصق أسمنتي مقاوم للإنزلاق لبلاط السيراميك MAPE!







Cementitious adhesive with no vertical slip for ceramic tiles. Classified as C1T according to ISO 13007-1 and EN 12004.

- Suitable adhesive for:
 - Internal and external applications
 - Horizontal and vertical surfaces
 - Ceramic, procelain and mosaics tiles
- Can be applied on typical substrate such as:
 - Traditional renders or cement mortars
 - Ordinary concrete slabs or reinforced floating slabs
 - Gypsum or anhydrite after having an appropriate primer
- Perfect adhesion to all materials normally used in building construction
- Easily workable and highly thixotropic
- Hardens without appreciable shrinkage
- Can be mixed with Isolastic, a latex additive to improve the performance and deformability
- over 8 hours of pot life
- Wall joints can be grouted after 4-8 hours and floor joints can be grouted after 24 hours
- Floors are set to light foot traffic after approx. 24 hours
- Floors are ready to use in 14 days
- Tensile adhesion strength after 28 days 1.4 N/mm²
- VOC content as per SCAQMD 1168 0 g/l

Packaging

25 kg

Storage

12 months of shelf life in a cool and dry place in original packaging

Available Colours

WHITE

In compliance with:

EN 12004 as class C1T GSO ISO 13007-1 as class C1T EN 12004 as class C2ES1 (if mixed with Isolastic 50%) GSO ISO 13007-1 as class C2ES2 (if mixed with Isolastic 100%) ANSI A 118.1



لاصق أسمنتي بدون إنزلاق رأسي لبلاط السيراميك .مصنف C1T وفقاً إلى EN 12004 o ISO 13007-1

- للصق مناسب لـ:
- الإستخدام الداخلي والخارجي
- الأُسطح الْأفقية والعمودية
- بلاط السيراميك، اليورسلين والموزاييك
- مناسب للإستخدام على كافة الأسطح التالية:
 - الأسطح الأسمنتية
 - ألواح الخرسانة والخرسانة المسلحة
- الألواح الجبسية بشرط أن تكون معالجة بطبقة أساس أولية (بريمر)
 - قوة لصق عالية لجميع المواد المستخدمة في البناء
 - سهل الإستخدام
 - محدود الإنكماش
 - لتحسين الكفاءة والمرونة، يمكن خلطه مع Isolastic
 - صالح للإستعمال خلال 8 ساعات بعد الخلُّط
- يمكن ملئ الفواصل بعد 4-8 ساعات للحوائط و 24 ساعة للأرضيات
 - تكون الأرضيات حاهزة لحركة المرور الخفيفة بعد 24 ساعة
 - تكون الأرضيات جاهزة للإستخدام بعد 14 يوم
 - قوة الإلتصاق بعد 28 يوم 1.5 نبوتن/مم مربع
- يحتوى على نسبة ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) حسب 1168 - 0 g/I SCAQMD

العبوة: 25 كيلوغرام

التخزين: صالح للإستخدام لمدة 12 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة



الألوان المتوفرة: (الأبيض

مطابق مع مواصفات:

EN 12004 as class C1T GSO ISO 13007-1 as class C1T

EN 12004 as class C2ES1 (إذا تم خلطه مع Isolastic بنسبة %50)

GSO ISO 13007-1 as class C2ES2 (إذا تم خلطه مع Isolastic بنسبة %100)

ANSI A 118.1

HOW TO APPLY

طريقة الإستخدام

المتطلبات:

Required:







Pour the clean and required quantity of water into a rust free bucket.

- Kerabond T grey: 6.25-6.75 litres per
- Kerabond T white: 6.75-7.25 litres per 25 kg bag

أضف كمية المياه اللازمة في وعاء نظيف وخالي


- **Kerabond T** الرمادي: 6.75-6.25 لتر لكل

- **Kerabond T** الأبيض: 6.75-7.25 لتر لكل



Pour 25 kg bag of Kerabond T into the bucket and mix to obtain an homogenous paste. Leave to rest approx. 5 minutes and remix.

أضف عبوة 25 كيلوغرام من Kerabond T في الوعاء واخلط المحتويات للحصول على خليط متجانس، اترك الخليط في الوعاء لمدة 5 دقائق ثم أعد الخلطُ لمدة قصيرةً.



To obtain a good adhesion to the substrate apply a thin coat of Kerabond T using the smooth side of the trowel.

للحصول على قوة إلتصاق عالية على الأسطح، قم بوضع طبقة رقيقة من Kerabond T بواسطة الجانب الأملس من المالح الحديدي.



Apply the desired thickness of Kerabond T using the suitable notched trowel depending on the type and size of tile.

قم بوضع السماكة المطلوبة من **Kerabond T** بإستخدام مالج حديدي بمشط مناسب لنوع وحجم البلاط.





System for the installation of ceramic tiles on concrete/screed تطبيقات لتركيب بلاط السيراميك على الخرسانة/طبقة التسوية الأسمنتية (سكريد)

- التسوية الأسمنتية (سكريد) Screed/ (التسوية الأسمنتية الشمنتية التسوية الأسمنتية التسوية ا
- 2 Adhesive/ المادة اللاصقة **Kerabond T (**or + **Isolastic**)
- 3 Ceramic tile/ ىلاط السيراميك
- 4 Grout/ مواد ملئ فواصل البلاط *Ultracolor Plus*
 - Sealant/ فاصل تمدد Mapesil AC

SUPPORTING PRODUCTS FOR THE SYSTEM المنتجات المكملة للتطبيق

SCREED - TOPCEM PRONTO

Ready-to-use, normal setting, controlled-shrinkage mortar with high thermal efficiency for quick-drying (4 days) screeds. Ceramic tiles can be installed after 24 hours. Classified as CT-C30-F6-A1, according to EN 13813.

طبقـة أسـمنتية لتسـوية الأرضيـات - مـلاط تسـوية أسـمنتي مسـبق التحضيـر، عـادي التصلـد، سريع الجفـاف وغير قابل للإنكمـاش جاهـز للإستخدام التـام خِـلال 4 أيـام ويمكن تركيـب السـيراميك بعـد 24 سـاعة. مصنـف ،CT-C30-F6-A1 وفقـاً إلـى EN 13813

ADDITIVES - ISOLASTIC

Latext additives for cement based adhesive to to improve performances and deformability.

مضاف من اللاتكس للمواد الأسمنتية اللاصقة يعمل على تحسين الكفاءة و المرونة.

GROUT - ULTRACOLOR PLUS

High performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent DropEffect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints from 2 to 20 mm wide. Classified as CG2WA according to ISO 13007-3 and EN13888. Available in 34 colours.

مـلاط أسـمنتي عالـي الأداء يحتـوي علـى البوليمـر، مضـاد للميـاه مـع خاصيـة ®Drop Effect (غيـر قابـل للإمتصـاص)، مقـاوم للعفـن وبتقنيـة الـ ®BioBlock لملـئ فواصـل البـلاط بين 2 إلـى 20 ملـم عـرض. متوفـر بــ 34 لـون. مصنـف CG2WA وفقـاً إلــي ISO 13007-3 و EN 13888

SEALANT - MAPESIL AC

Pure, mould-resistant, acetic, silicon sealant for general use. Available in transparent and 34 colours cordinated with 'Mapei Coloured Grouts' range.

فاصل تمدد - مانع تسرب من السيليكون النقي قابل للتمدد ومقاوم للعفن لكافة الإستخدامات. متوفر بـ 34 لـون بالإضافة إلـى اللـون الشـفاف ليتوافـق مـع ألـوان مـواد MAPEI لملـئ فواصـل البـلاط.





• Technical documentation

From the technical area menu you can view the technical documentation divided per product lines and type of documents

UNITED ARAB EMIRATES

MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS LLC P.O Box: 73869, Dubai - United Arab Emirates Tel. +971 4 815 6666 / Fax: +971 4 815 6655 E-mail: info@mapei.ae / Website: www.mapei.ae

QATAR

MAPEI DOHA LLC P.O Box: 32522, Doha - Qatar

Tel. +974 4 423 1308 / Fax: +974 4 423 1100 E-mail: info@mapei.qa / Website: www.mapei.qa

