

# UNIPLAN DR

FLYTAVRETNING FOR DEN  
TIDSBEVISSTE GULVLEGGEREN

**STØVREDUSERT OG  
MED KONTROLLERT FLYT**  
**RASKT SKRAPBAR RUNDT SLUK**

MAPEI  
**Uniplan  
DR**

Uniplan



**MAPEI®**

BYGGPRODUKTER FOR NORDISK KLIMA



# LEGG GULV MED FALL OG SKRAP LOKALT FALL MOT SLUK MED ETT PRODUKT PÅ EN TIDSEFFEKTIV MÅTE

Rask og enkel  
installasjon



Hurtig  
gangbar



Lave emisjoner  
– ECT<sup>PLUS</sup>



For nye og  
eksisterende gulv



[www.emicode.com](http://www.emicode.com)

# Uniplan DR



## BRUKSOMRÅDER:

- Flytavretting av gulv i bolig, kontor, institusjon
- Spesielt egnet for våtrom og andre mindre områder
- **Uniplan DR** kan benyttes til innstøping av elektrisk gulvvarme eller vannbåren varme
- **Uniplan DR** kan også benyttes for oppbygging av trinnlydssystemer
- Må dekkes av et egnet belegg, så snart forholdene tilsier det

**Støvredusert flytsparkel med kontrollert flyt og rask gangbarhet** for gulvleggere med fokus på våtrom og effektivitet.

## TEKNISKE DATA: (VED +20°C - 50% R.H.)

Lagtykkelse pr. sjikt:	fra 3–50 mm
Anbefalt vanntilsetning:	3,8–4,2 liter/sekk
Flyteevne v/4,1litr. vann (SS 923519):	150–160 mm
Åpentid:	10–20 minutter
Tilstrekkelig hard for lett gangtrafikk:	20–40 minutter
Belegningsklar etter:	1–3 døgn (30 mm 1 døgn, 40 mm 2 døgn, 50 mm 3 døgn)
Lagring:	6 måneder. Unngå kondens og fuktighet.
Emballasje:	20 kg sekk
Forbruk:	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Se TDS for utfyllende informasjon

\*Tiden innen overflaten er tilstrekkelig tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten, forutsetter uttørkningsklima på cirka +20 °C, 50% RF, en viss luftsirkulasjon og en tilstrekkelig uttøret underlagskonstruksjon.

**HOVEDKONTOR**  
**MAPEI AS**  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua  
Tlf. +47 62 97 20 00  
post@mapei.no  
www.mapei.no

