

Tabell for valg av primere til ulike typer underlag





Primer Eco

► Akrylprimer med svært lav emisjon og gode heftegenskaper. Benyttes som primer for selvutjevne sparkelmasser innendørs.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Flytende.
Belegningsklar: Når primeren er tørr og maks. 48 timer.
Farge: Melkehvit.
Lagring: Frostfritt.
Påføring: Kost eller rull.
Emicode: EC 1 Plus - svært lav emisjon.
Blanding: Se TDS i forhold til ulike underlag.
Forbruk: 0,1 - 0,15 kg/m².
Emballasje: 1 kg flaske, 5 kg kanne, 25 kg kanne, 200 kg fat, 1000 kg IBC.



Primer G

► Vannbasert, syntetisk harpiksbasert primer med svært lavt VOC-innhold.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Væske.
Farge: Blå.
Fortynning: Fra 1:1 til 1:3 med vann avhengig av underlagets sug.
Tørketid: 2 timer avhengig av fortynning og underlagets sug.
Påføring: Kost.
Emicode: EC 1 - meget lav emisjon.
Forbruk: 0,1 - 0,2 kg/m² avhengig av bruk.
Lagring: 24 måneder. Beskyttes mot frost.
Påføring: Sprøyte, kost.
Forpakning: 5, 10 og 25 kg kanner og esker á 12 x 1 kg flasker.



Primer E-10

► Akrylprimer for elastiske malinger, slemmemasser, smøremembraner og avrettingsmasser.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Væske.
Farge: Hvit.
pH: 7 - 8.
Egenvekt: Ca 1,0 kg/dm³.
Tørrestoffinnhold: 25 %.
Forbruk: 0,1 - 0,25 kg/m².
Lagring: 12 måneder. Beskyttes mot frost.
Påføring: Sprøyte, kost eller rull.
Forpakning: 5 og 25 kg kanner og esker á 6 x 1 kg flasker.



Mapeprim SP

► To-komponent vannbasert epoksyprimer for de fleste typer underlag, før legging av sparkelmasse, keramiske fliser og naturstein.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Komp A - flytende; komp B - flytende.
Brukstid: Ca 60 min.
Belegningsklar: Fra 1 - 3 timer og fram til 24 timer etter påføring.
Farge: Komp A - blå; komp B - hvit.
Blandingsforhold (A:B): 1:1.
Lagring: 24 mnd. - frostfritt.
Påføring: Kost, rull eller glattsparkel.
Forbruk: 0,1 - 0,2 kg/m².
Emballasje: 4 kg sett.



Primer FR

► Akrylprimer med lav emisjon og meget gode heftegenskaper utendørs.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Flytende.
Belegningsklar: Når primeren er tørr og maks. 48 timer.
Farge: Melkehvit.
Lagring: Frostfritt.
Påføring: Kost eller rull.
Emicode: EC1 R - svært lav emisjon.
Blanding: 1:2 med vann på sugende underlag, ellers konsentrert.
Forbruk: 0,1 - 0,2 kg/m².
Emballasje: 1 kg flaske, 5 kg kanne.



Eco Prim PU-1K

► Polyuretanprimer til forsterkning av løse overflater samt fuktisolering.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Flytende.
Farge: Brun.
Gangbar: Etter 9 - 10 timer.
Belegningsklar: Fra 24 timer og fram til 72 timer etter påføring. Utover det må flaten sandavstroses når den er fersk.
Emicode: EC1 R - svært lav emisjon.
Lagring: 12 mnd. - frostfritt.
Påføring: Kost eller rull.
Forbruk: 0,2 - 0,4 kg/m².
Emballasje: 10 kg spann.



Eco Prim Grip

► Universal, bruksklar, heftfremmende primer basert på syntetisk akrylharpiks og silicatislag med lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) for sparkelmasser og flislím.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Kremet væske
Belegningsklar: Sparkel eller flislím kan påføres etter at Eco Prim Grip har tørket. Minimums ventetid er fra 15 til 60 minutter avhengig av miljøet og absorpsjonsgraden til underlaget.
Farge: Grå
Lagring: 12 måneder. Beskyttes mot frost.
Påføring: Kost eller rull.
Forbruk: 0,20-0,30 kg/m²
Emballasje: 5 og 10 kg spann.

TABELL FOR VALG AV PRIMER TIL SPARKEL OG FLISLÍM

	Betong	Hulldekker	Asfalt	Anhydrit	Sponplater	Treplank	Keramiske fliser	Naturstein	Epoxy	Stål	Gammelt gulvbelegg	Utendørs priming
Primer Eco	1 1:3 eller 1:5 *	1 1:3 eller 1:5 *		5 Ufortynnet	3 Ufortynnet	3 Ufortynnet					4 Ufortynnet	
Primer G	2 1:1 eller 1:3 *	2 1:1 eller 1:3 *		7 Ufortynnet	6 Ufortynnet	6 Ufortynnet					6 Ufortynnet	
Primer E-10	6 1:1 eller 1:3 *	5 1:1 eller 1:3 *		6 Ufortynnet	5 Ufortynnet	5 Ufortynnet					5 Ufortynnet	
Primer FR	3 1:3	3 1:3	2 1:1	1 1:2	4 1:1	4 1:1	3 Ufortynnet	1 Ufortynnet			2 Ufortynnet	1 1:3
Eco Prim PU-1K	5 Ufortynnet		3 Ufortynnet	4 Ufortynnet	7 Ufortynnet	7 Ufortynnet		4 Ufortynnet	2 Ufortynnet	2 Ufortynnet		2 Ufortynnet
Eco Prim Grip	4 Ufortynnet	4 Ufortynnet		2 Ufortynnet	1 Ufortynnet	1 Ufortynnet	1 Ufortynnet	2 Ufortynnet	3 Ufortynnet		1 Ufortynnet	
Mapeprim SP			1 Ufortynnet	3 Ufortynnet	2 Ufortynnet	2 Ufortynnet	2 Ufortynnet	3 Ufortynnet	1 Ufortynnet	1 Ufortynnet	3 Ufortynnet	3 Ufortynnet

1 Best egnet osv. * Avhenger av underlagets absorpsjonsevne

HOVEDKONTOR

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua

Tlf: +47 62 97 20 00

Faks: +47 62 97 20 99

post@mapei.no

www.mapei.no

KUNDESERVICE

Tlf: +47 62 97 20 20

Faks: +47 62 97 20 28

kundeservice@mapei.no

MAPEI-HJELPEN!

Teknisk support på
telefon og e-post

Tlf: 08715

teknisk@mapei.no

