

SKIFERFUG

Fugemørtel til skifer og naturstein



PRODUKTBEKRIVELSE

Skiferfug er en spesialmørtel til fuging av skifer, granitt og limtegl på gulv og vegg. **Skiferfug** består av sement, gradert tilslag, stabiliserende og plastiserende stoffer. Mørtelen skal kun blandes med vann.

BRUKSOMRÅDE

Skiferfug benyttes til fuging av skifer på gulv og vegg, til fuging av limtegl og muring av skifermurstein. Benyttes både innendørs og utendørs.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Fugene skal rengjøres for støv, fett og løse partikler og fuktes med rent vann før fuging.

Blanding

Hell pulveret i en bøtte med vann. Ca. 2,5 liter vann pr. sekk á 20 kg gir jordfuktig konsistens. Ca. 3,5 liter vann pr. sekk á 20 kg gir flytende konsistens. Blandes med drill og visp i ca. 5 min. til en homogen masse er oppnådd. Større mengder med tvangsblender. For jevnest farge er det viktig å bruke lik vannmengde og blandetid.

Fuging

Fyll fugene med gumminal, fugeskje eller fugebrett og komprimer godt. Glattes til slutt til en jevn og fin overflate. Fjern overflødig masse.

Skiferfug må benyttes innen 2 timer etter blanding. Åpentid er ca. 30 min. Underlagets og luftens temperatur skal være over +5°C.

Bearbeiding

Overskytende jordfuktig fugemasse kastes vekk med en myk kost, mens flytende masse vaskes vekk med vann og svamp (denne operasjonen anbefales utført av profesjonelle). Fugene bør fuktes / ettervannes ett døgn for å få best mulig sluttresultat.

Herdetid

Fugene kan gås på etter ca. 24 timer, og belastes fullt etter ca. 7 døgn.

RENGJØRING

Skiferfug kan skylles av hender og verktøy med vann før den har størknet.

FORBRUK

1 sekk á 20 kg gir ca. 10 liter ferdig mørtel. Forbruk pr. m² er avhengig av fugens bredde, dybde og størrelsen på skiferhellene, og varierer mellom 2,0 - 7,0 kg.

LAGRING

12 måneder hvis oppbevart tørt og frostfritt ved temperatur mellom +5°C og +20°C.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Spesifikk vekt ferdigblandet:	ca. 1,9 - 2,0 g/cm ³
Brukstemperatur:	fra +5°C til +25°C
Brukstid:	ca. 2 timer
Klar for lett gangtrafikk:	ca. 24 timer
Full belastning etter:	ca. 7 døgn
Trykkfasthet etter 28 døgn:	ca. 25 N/mm ²

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

10201-2-2023-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

