



# Primer G

Sünteeetilise vaigu baasil  
vesidispersioonkrunt,  
väga väikese lenduvate  
orgaaniliste ühendite  
(VOC) sisaldusega



## KASUTUSALA

- Kipspindade töötlemiseks enne keraamiliste plaatide paigaldamist.
- Nakkekihina kipsipõhistele pihustatavatele krohvidele.
- Tsemendi- või anhüdrüidi- ja kipsipõhistel pindadel tasandussegude nakkuvuse parandamiseks.
- Tsement- või kipspindadel ühtlase imendumise tagamiseks.

## Mõned kasutusala näited

- Tsemendipõhiste pindade ettevalmistamine enne isetasanduvate või tiksotroopsete tasandussegudega tasandamist.
- Tasandussegu kihtide vahel, kui esimene kiht on täiesti kuiv.
- Kipskrohvidel enne tsemenditoodetega silumist.
- Anhüdrüitpindadel enne tsemendipõhiste toodete pealekandmist.
- Tsemendikrohvidel enne kipsipõhiste toodetega silumist.
- Kipsseintel tapeediliimide fiksaatorina.

- Enne keraamiliste plaatide paigaldamist tsemendiliimidega:
  - kipskrohvid ja pihustatud kips;
  - eelvalatud kipspaneelid;
  - kiud-kipspaneelid;
  - anhüdrüidist tasanduskihid.
- Kipsseinte, puitlaastplaatide, tsementkiudplaatide, vahtbetooni, krohvide jms töötlemine enne tapeetimist või värvimist.

## TEHNILISED OMADUSED

**Primer G** on sünteeetilisel vaigul põhinev krunt, mis kuivab igal pinnal elastseks, kompaktses ja läikivaks katteks, mis pinda vajaduse korral tugevdab. **Primer G** parandab ka tasandussegude, värvi, tapeediliimi, plaadiliimi ja krohvmördi nakkuvust.

**Primer G** kiht kipsi või tsemendi pinnal hoiab ära kõik keemilised reaktsioonid sulfaatide ja kipsi tsemendialumiinaatide vahel, mis niiskuse juures põhjustavad soola eraldumist kahe elemendi eraldumise tõttu.

**Primer G** kasutamine tapeetimisel võimaldab vähendada aluspinna imavust ja sellest tulenevalt kasutatava liimi kogust, muutes seeläbi tapeedi eemaldamise oluliselt lihtsamaks.

Kasutades **Primer G** enne pihustatavate krohvide pinnalekandmist, väldite vee liiga kiiret imendumist aluspinda, pikeneb töödeldavusaeg ja aitab vältida kokkutõmbumispragusid.

# Primer G



Kasutamine  
kipskrohvide krundina



Kipskrohvi niiskuse  
kontrollimine



Primer G  
pealekandmine rulliga

## TEHNILISED ANDMED (tüüpilised väärtused)

### TOOTE ANDMED

Konsistents:	vedel
Värvus:	helesinine
Tihedus (g/cm <sup>3</sup> ):	1,01
pH:	8
Kuivainesisaldus (%):	18
GEV EMICODE (vastavalt standardile EN ISO 16000 – 3, 6, 9, 11 ja CEN/TS 16516):	EC1 Plus – väga väike emissioon
Maksimaalne VOC sisaldus vastavalt direktiivile 2004/42/EÜ:	0 g/l

### PAIGALDAMISE ANDMED (+23 °C ja 50% R.H. juures)

Paigaldustemperatuur:	+5 °C kuni +35 °C
Kuivamisaeg enne tasandussegude või liimi pealekandmist: - betoonil: - kipsil:	30 min 30-60 min

Enne isetasanduvate segude pealekandmist vähendab **Primer G** õhumullide teket ja aitab vältida liiga kiiret kuivamist, muutes isetasandumise lihtsamaks.

**Primer G** ei ole tuleohtlik ja seetõttu saab seda kasutada ka suletud, ventileerimata keskkondades ilma ettevaatusabinõusid kasutamata.

### SOOVITUSED

- **Primer G** ei tee kipspindu veekindlaks, kuigi vähendab oluliselt nende poorsust ja imavust.
- Mitte kanda magneesiumaluspindadele.
- **Primer G** ei ole soovitatav kasutamiseks välitingimustes või kohtades, kus esineb tõusvat niiskust.
- Ärge kandke **Primer G**-d peale sellises koguses, et see moodustaks pinnakihi; lahjendage seda veega vastavalt aluspinna imavusele.

### PEALEKANDMISE MEETOD Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja õlidest, rasvast, värvijääkidest ja muust lahtisest materjalist vaba.

Igal juhul tuleb järgida tootja soovitusi kipskrohvi kohta, eriti niiskusesisalduse ja pinnaviimistluse osas. Betoonpindade praod tuleb parandada **Eporipi** või **Epojetiga**. Anhüidriitpinnad tuleb lihvida.

### Pealekandmine

#### a) Ettevalmistus kihina keraamiliste plaatide paigaldamiseks kipspindadele

Segage **Primer G** vahetult enne kasutamist ning kandke see lameda pintsli või rulliga lahjendamata kujul ühtlaselt pinnale. Kui kipskrohvi pind on eriti sile ja läikiv, on soovitatav see eelnevalt karestada. Kui see on kuivanud, paigaldage plaadid.

#### b) Nakkekihina kipskrohvidele

Lahjendage **Primer G** vahekorras 1: 2 veega ja segage hästi; kandke segu lameda pintsli, rulli või pihustuspumbaga ühtlaselt pinnale. Kandke pihustatav kipskrohv peale kohe, kui **Primer G** on kuivanud.

#### c) Krundina enne MAPEI sarja isetasanduvate ja tiksotropsete tasandussegude pealekandmist:

- tsemendist aluspinnad: lahjendage **Primer G** 1:1 veega;
- kipsipõhine aluspind: kasutage **Primer G** lahjendamata kujul.

#### d) Tapeediliimide krundina.

Lahjendage **Primer G** veega vahekorras 1:3.

#### e) Krundina tasanduskihtide vahel.

Lahjendage **Primer G** veega vahekorras 1: .

#### Puhastamine

Tööriistad ja anumad tuleb kohe puhta veega pesta. Kõik pärast kuivamist jäänud jäägid tuleb eemaldada mehaaniliselt või **Pulicol 2000**.

#### KULU

**Primer G** kulu sõltub pinna poorsusest ja imavusest.

Tavaline kulu jääb vahemikku 0,08–0,15 kg/m<sup>2</sup>.

#### PAKEND

**Primer G** on saadaval 25, 10 ja 5 kg plastikust kanistrites ning 1 kg pudelites.

#### HOIUSTAMINE

**Primer G**, säilib avamata originaalpakendis 12 kuud. Kaitsta külma eest.

#### OHUTUSJUHISED ETTEVALMISTAMISEL JA KASUTAMISEL

Meie toodete ohutu kasutamise juhised leiata ohutuskaardi uusimast versioonist, mis on saadaval meie veebisaidil [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

TOODE ON PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

#### HOIATUS

*Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja soovitusel on töötatud välja meie parimate teadmiste ja pikaajaliste oskuste alusel ning annavad suuna toote kasutamiseks. Seega, igaüks, kes soovib toodet kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest.*

Palun vaadake ajakohast tehnilist andmelehte, mis on saadaval meie veebilehel [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

#### ÕIGUSTEAVE

*Selle tehnilise andmelehe sisu võib kopeerida teise projektiga seotud dokumenti, kuid kohandatud dokument ei täienda ega asenda tehnilise andmelehe nõudeid Ajakohase tehnilise andmelehe saate alla laadida meie kodulehelt [www.mapei.no](http://www.mapei.no).  
**IGA MUUDATUS SÖNASTUSES VÕI NÕUETES, MIS SISALDUB VÕI PÄRINEB SELLELT TEHNILISELT ANDMELEHELT, VÕTAB VASTUTUSE MAPEILT.***



Sis symbolis naudojamas identifikuoti Mapei produktus, išskiriamas i aplinką labai mažą kiekį lakiųjų organinių junginių (VOC) pagal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlagewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) sertifikavimo sistemą. Tai yra tarptautinė organizacija, skirta kontroliuoti produktų, skirtų grindims, išskiriamas i aplinką medžiagas

**Kõik asjasse puutuvad  
lisamaterjalid toote kohta on  
saadaval vastavalt soovile ja  
kodulehel [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



Näide **Primer G** kasutamisest enne PVC ja linoleumi paigaldamist avalikus spordisaalis – Gdansk Orunia spordisaal – Poola



Näide **Primer G** kasutamisest enne liimi Ultraplan Eco ja Rollcoll pinnalekandmist, mida kasutatakse vaipade liimimiseks. cVilla Hotel Castellani – Austria, hotellituba.

# Primer G



BUILDING THE FUTURE