

Consejos importantes:



Una vez mezclado, *Kerapoxy* es mucho más fácil de aplicar y limpiar dentro de los primeros 30 minutos. *Kerapoxy* cuenta además con un tiempo de trabajo de hasta 60 minutos.



Si va a instalar *Kerapoxy* solo, use el envase de 946 ml (1 cuarto de galón EE.UU.)



Si tiene a alguien que le ayude con la limpieza, utilice el envase de 3,79 L (1 galón de EE.UU.).

Recomendamos el uso del envase de 946 ml (1 cuarto de galón EE.UU.) cuando se enlecha mostradores y superficies verticales. Cantidades pequeñas son más fáciles de controlar y es menos probable que se endurezcan antes de completar la aplicación.



Prepárese para trabajar a un ritmo cómodo! *Kerapoxy* requerirá más tiempo para aplicar y limpiar que las lechadas convencionales a base de cemento Portland. El uso de las herramientas y los procedimientos de aplicación apropiados mejorará en gran medida su eficiencia.

Herramientas para usar *Kerapoxy* como una lechada:

- Equipo de protección personal (PPE por su sigla en inglés)
- Paleta (si se mezcla a mano) o taladro mezclador con una paleta adecuada para epoxi
- Suministro de agua limpia
- Fratás denso con bordes nuevos, limpios
- Esponja celulosa (esponja de espuma común reacciona al *Kerapoxy* y se desintegra)
- Almohadillas blancas de nylon
- Toalla de felpa



Kerapoxy®

Mortero y lechada epoxi de calidad superior

- Impermeable y a prueba de manchas
- Resistente a los químicos
- Para su uso en muros y pisos
- Para su uso en interiores y exteriores



Para más información sobre la línea completa de productos de MAPEI, llame al **1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)** o visite nuestro sitio Web en **www.mapei.com**.

PR4976_SP
© 2011 MAPEI Corporation
Todos los derechos reservados.
Impreso en EE.UU.



Como instalar *Kerapoxy* como lechada

Antes de empezar ...

Evite instalar cuando las temperaturas estén por debajo de 16°C (60°F) y por encima de 32°C (90°F)

PASO 1

Retire la botella parte B de la bolsa de plástico protectora que se encuentra dentro del envase. Vierta todo el contenido de la Parte B en la Parte A (pasta premezclada). Vuelva a colocar el tapón de rosca de la botella de la Parte B y gire la botella boca abajo.

PASO 2

Mezcle ambas partes de manera uniforme, ya sea con un taladro de baja velocidad o con una paleta para mezclar a mano. Agregue el líquido que quede todavía en el envase de la parte B. Asegúrese de combinar por completo las dos partes; el material que no se haya mezclado no endurecerá.

PASO 3

Una vez que ha mezclado *Kerapoxy*, vacíe la mezcla completa sobre la superficie que debe ser enlechada en montículos pequeños para extender el tiempo de trabajo. Aplique inmediatamente.

NOTA: Cuando aplique la lechada *Kerapoxy* en las paredes, comience desde abajo hacia arriba. Seguidamente, rocíe agua sobre la superficie vertical y limpie como se indicó previamente.

PASO 4

Sujete el fratás de goma para lechada con las dos manos y esparza *Kerapoxy* en las juntas de las losetas. Asegúrese de llenar completamente las juntas de lechadas. Mantenga el fratás de goma para lechada en un ángulo de 45°. Utilizando el filo del fratás, deslícelo a través de la superficie de las losetas para eliminar el exceso de *Kerapoxy*. Limpie el material del fratás después de cada pasada. Continúe hasta que todo el exceso de *Kerapoxy* haya sido eliminado.

PASO 5

Remoje una almohadilla de nylon blanco en agua limpia sin exprimir el exceso. Aplique inmediatamente al *Kerapoxy* recién aplicado y frote ligeramente la superficie enlechada hasta formar espuma.

PASO 6

Use el fratás de goma como una espátula de goma para recoger el lodo del agua. Deseche el lodo de acuerdo con los reglamentos locales.

PASO 7

Mientras que la lechada *Kerapoxy* esté aún fresca, moje una toalla del tipo de felpa. Exprima la mayoría del agua, y luego póngala encima de las losetas y arrástrela a través de la superficie, como se muestra.

NOTA: Toallas de felpa pesada funcionan mejor. Otra opción es una esponja de celulosa.



Después de haber terminado ...

Puede continuar la limpieza con un limpiador neutro al día siguiente. Frote toda el área de las losetas con una esponja de nylon y enjuague con agua tibia. Si después de 21 horas

aún es evidente una película, se puede usar un removedor de películas epoxi especial. **¿Preguntas? Llame al 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734).**

