Mape-Asphalt Repair 0/8

***ASFALTO REATIVO** MONOCOMPONENTE PRONTO A USAR, **A APLICAR A FRIO,** PARA A REPARAÇÃO DE BURACOS EM ESTRADAS*

A reparação **do asfalto…**
fez estrada.

www.mapei.pt

MAPEI®

ADESIVOS · IMPERMEABILIZANTES
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Mape-Asphalt Repair 0/8

- **Repara definitivamente os buracos.**
- **Pronto a usar e isento de solventes.**
- **Endurece rapidamente.**
- **Transitável imediatamente.**
- **Características similares a um asfalto tradicional aplicado a quente.**
- **Aplicável também nos meses invernais.**

Aplicações

- Reparação de buracos em estradas, autoestradas e pavimentações industriais em asfalto, sem interrupção do tráfego.
- Reparação de passeios e parques de estacionamento.
- Reabilitação de áreas de carga e descarga.
- Realização de pequenas rampas de acesso para passeios, garagens e acessos privados.

Vantagens

- Fortemente reativo, endurece com a humidade do ar e após contacto com água.
- Aplicável numa espessura compreendida entre 20 e 70 mm numa só camada. Para o enchimento de cavidades de espessuras maiores é possível realizar mais camadas de produto sobrepostas, tendo cuidado em molhar e compactar cada camada.
- A passagem de tráfego médio-ligeiro melhora a compactação sem danificá-lo.
- Após o endurecimento não sofre qualquer amolecimento, mesmo a temperaturas elevadas.
- Resiste a cargas de elevada intensidade, desde que tem um suporte adequado.
- Resiste ao gelo e à chuva garantindo um resultado duradouro e estável no tempo ao todo similar a um asfalto tradicional aplicado a quente.

1. Buraco na estrada pronto para ser reparado

2. Aplicação e espalhamento de ***Mape-Asphalt Repair 0/8***

*3. Molhagem da superfície de **Mape-Asphalt Repair 0/8***

*4. Compactação manual ou mecânica de **Mape-Asphalt Repair 0/8***

Dados técnicos	
Granulometria:	0-8 mm
Temperatura de amolecimento no estado endurecido:	70-75 °C
Temperatura de aplicação permitida:	de 0 °C a +35 °C
Espessura de aplicação:	de 20 a 70 mm
Endurecimento completo:	cerca de 1 h a + 20ºC
Transitabilidade:	imediata
Marshall test (após 24 h em água a +60ºC) - estabilidade: - escorrimento:	 ≥ 4 kN 2-5 mm
Embalagens:	sacos Alu-pack de 14 kg
Consumo:	cerca de 23 kg/m² por cm de espessura (cerca de 6 l de volume por saco)

- PRODUTOS PARA CERÂMICA E MATERIAIS PÉTREOS
- PRODUTOS PARA MATERIAIS RESILIENTES E TÊXTEIS
- PRODUTOS PARA PARQUET
- PRODUTOS PARA PAVIMENTAÇÕES CIMENTÍCIAS E EM RESINAS
- PRODUTOS PARA O ISOLAMENTO ACÚSTICO
- PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO
- ADJUVANTES PARA BETÃO
- PRODUTOS PARA O REFORÇO ESTRUTURAL
- PRODUTOS PARA A REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS EM ALVENARIA
- PRODUTOS PARA O ISOLAMENTO TÉRMICO
- PRODUTOS PARA O ACABAMENTO
- PRODUTOS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO
- PRODUTOS PARA CONSTRUÇÕES SUBTERRÂNEAS
- SELANTES ELÁSTICOS E ADESIVOS
- ADJUVANTES DE MOAGEM

C.P. MK 687760 (P) 03/12

Lusomapei, S.A.
Business Parque Tejo XXI
E.N. 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: +351 263 860 360
Fax: +351 263 860 369
E-mail: geral@mapei.pt
www.mapei.pt

MAPEI®