



건축, 토목현장 모두에 사용하는 대표적인 수경성 시멘트 무수축 그라우트

인증 및 등급

한국 표준 협회 인증: KS F 4044(수경성 시멘트 무수축 그라우트)

용도

- 대형 기계 기초의 정밀 그라우팅
- 각종 레일의 고정부위
- 프리캐스트 공법에서의 각 기둥 고정 부위
- 철 골조의 기초, 교량의 받침대
- 발전설비용 기계기초 및 패드 그라우트
- 각종 구조물의 무수축 및 고강도를 요하는 부위

기술적 특징

- Pre-mix type이므로 시공이 간편하다
- 우수한 유동성을 가지며, 재료 분리현상이 없다
- 고강도이며, 접착력이 우수하다
- 무독성, 비부식성, 내수성이 뛰어나다
- 내 충격성, 내 진동성이 우수하다
- 공기 단축에 따른 비용의 절감이 있다

주의사항

〈하절기 시공시〉

- 습기에 주의하며, 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관한다.
- 타설시 혼합용 물의 온도는 10℃이내가 가장 적절하다.

〈동절기 시공시〉

- 그라우트재를 실내에 보관토록하며, 실외보관시는 보온처 리를 해야한다.
- 혼합시 가능한 온수를 사용하고, 혼합후 그라우트재를 보 온 양생한다.
- 타설 부위는 양생포를 덮어 습윤 양생시킨다.
- 시공가능 최저온도 : 5℃

시공방법

〈하지처리〉

- 타설부위는 오일, 먼지, 또는 불순물이 없도록 깨끗한 상 태로 하여야 한다.
- 그라우트재를 타설하기전에 타설부위를 물로 충분히 적셔 주어야 하며, 물이 고여있는 상태가 되면 안된다.
- 거푸집은 견고하고 밀실해야 한다.

〈혼합 및 시공〉

[혼합비]

- 마페필 13KS : 물 = 25kg : 4.25L
- 혼합은 최대 500rpm 정도의 저속 믹서기를 이용 하여 3분이상 충분히 교반하여 부드럽고 고른 농도가 되도록 혼합한다.

[시공]

• 혼합된 마페필 13KS는 빠른 시간내에 연속적으로 주입하 도록하여 공기가 형성되는 것을 방지해야 한다.





〈양생〉

• 타설 후 양생시에는 표면을 양생포 등으로 덮어 최소 7일 이상 습윤상태가 되도록 양생시켜 주어야 한다.(단, 기후, 온도, 습도에 따라 양생기간이 변화 할 수 있다.)

표준사용량

• $1800 \sim 2000 \text{ kg} / \text{m}^3$

저 장

- 직사광선을 피하고 건조한 곳에서 밀봉한 상태 로 3개월.
- 개봉 후 또는 고온다습 상태에서는 보존 기간 이 단축될 수 있음.

포장단위

• 25kg / bag

기술자료

경고

본 데이터 시트에 기술되어 있는 기술적 세부 사항 및 주의 사항은 당사의 지식과 경험에 기 반하여 도출된 최선의 내용입니다. 하지만, 위 에 언급된 모든기술 정보는 어떠한 경우에도 단순 참조용으로만 활용되어야 하며, 장기간의 적용 사례들을 통한 확인이 반드시 필요합니 다. 이러한 이유에 근거하여, 제품을 사용하고 자 하는 모든 분들은 제품이 사용 용도에 적합 한지 사전에 반드시 확인해주셔야 하며, 그 어 떤 경우에도 본 제품 사용으로 인해 발생하는 결과는 사용자의 단독 책임임을 알려 드립니다.

> 제품에 관련된 모든 참고자료는 요청시 제공해 드리며 www.mapei.co.kr 에서도 찾아 보실 수 있습니다.

기술 데이터(기본값)	– KS F 4044에 의거하여 시험
제품 정보	
유형:	분말
색상:	회색
고형분 함유량 (%):	100
염화물 함량 (%):	>0.3
보관:	건조한 장소에서 개봉되지 않은 원래의 포장으로 3개월
EC 1999/45에 따른 위험 등급:	자극적 사용 전 "전처리 및 사용에 관한 안전 지침" 및 포장 및 안전 데이터 시트 상의 정보를 참조하십시오.
세관등급:	3824 50 90
사용 데이터	
혼합 후 색상:	회색
혼합비:	Mapefill 13KS: 물 = 25kg: 4,25 Liters
사용가능온도:	+5°C ~ +30°C
성상:	유동성이 좋음
유하시간(s)(KS F 4044):	60초 이내
흐름(mm)(KS F 4044):	270mm 이상
비중(kg/m3):	2200~2300
혼합 후 pH:	⟩11.5
응결시간(KS F 4044): -초결(시간) -종결(시간)	1 이상 10 이내
최종 성능	
압축강도(MPa)(KS F 4044): -3일 -7일 -28일	⟩35 ⟩50 ⟩60
블리딩(KS F 4044):	0
팽창높이(%)(KS F 4044): -1일 -3일 -7일 -28일	≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4